

10070922

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
18 juillet 2002 (18.07.2002)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 02/055608 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷ :
C08L 101/02

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR02/00123

(22) Date de dépôt international :
14 janvier 2002 (14.01.2002)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
01/00485 15 janvier 2001 (15.01.2001) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
L'OREAL [FR/FR]; Société Anonyme, 14 rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : L'AL-
LORET, Florence [FR/FR]; 43 rue Boussingault,
F-75013 PARIS (FR).

(74) Mandataire : POULIN, Gérard; c/o BREVALEX, 3, rue
du Docteur Lancereaux, F-75008 PARIS (FR).

(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,
SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN,
YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (régional) : brevet ARIPO (GH, GM, KE,
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet
européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ,
CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

Publiée :

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée
dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

RECEIVED
SEP 6 2002
TC 1700


(54) Title: HEAT-GELLING FOAMING COMPOSITION AND RESULTING FOAM

(54) Titre : COMPOSITION MOUSSANTE THERMOGELIFIANTE ET MOUSSE OBTENUE

(57) Abstract: The invention concerns a heat-gelling foaming composition comprising essentially an aqueous phase, said aqueous phase including water-soluble units and units having in water a lower critical solution temperature LCST, the solution temperature by heating in aqueous solution of said units at LCST ranging between 5 and 40 °C, for a mass concentration in water of 1 % of said units, and concentration of said polymer in said composition being such that the setting temperature ranges between 5 and 40 °C. The invention also concerns the foam obtained from said foaming composition. The inventive compositions are compositions essentially for topical use and in particular cosmetic or dermatological, for example for make-up removal.

(57) Abrégé : Composition moussante thermogélifiante comprenant essentiellement une phase aqueuse, ladite phase aqueuse comprenant un polymère comprenant des unités hydrosolubles et des unités présentant dans l'eau une température inférieure critique de démixion LCST, la température de démixion par chauffage en solution aqueuse desdites unités à LCST étant de 5 à 40°C, pour une concentration massique dans l'eau de 1 % desdites unités, et la concentration dudit polymère dans ladite composition étant telle que la température de gélification soit dans la plage de 5 à 40°C. Mousse obtenue à partir de ladite composition moussante. Les compositions selon l'invention sont essentiellement des compositions pour une application topique et notamment cosmétique ou dermatologique, par exemple de démaquillage.

WO 02/055608 A2



COMPOSITION MOUSSANTE THERMOGELIFIANTE
ET MOUSSE OBTENUE

DESCRIPTION

5

La présente invention a trait à des compositions moussantes thermogélifiantes, c'est-à-dire dont la viscosité devient plus importante lorsque la température augmente. L'invention a également trait à
10 la mousse obtenue à partir de ces compositions moussantes et à l'utilisation de polymères spécifiques dans ces compositions moussantes.

Les compositions et mousses selon l'invention sont essentiellement des compositions pour
15 une application topique et notamment cosmétique ou dermatologique.

Le domaine technique de l'invention peut être défini de manière générale comme celui des mousses. Les mousses sont généralement des dispersions
20 de bulles d'un gaz, tel que de l'air, dans une phase continue, généralement aqueuse.

Les compositions moussantes, formules ou produits moussants utilisés, par exemple dans le domaine cosmétique, contiennent des tensioactifs
25 moussants dont la concentration massique est de 5 à 20 %. Or, les tensioactifs utilisés dans les produits moussants, qui sont des espèces amphiphiles de faible masse molaire, à savoir inférieure à 2 000 g/mole, présentent le désavantage d'avoir un caractère
30 relativement agressif vis-à-vis de la peau. En outre, ces produits ou compositions ou formules, qui sont, à

température ambiante, généralement sous forme fluide ou gélifiée, présentent de nombreuses limites quant à leur utilisation. En effet :

- les formules fluides sont difficiles à
5 appliquer en raison de leur faible viscosité qui provoquent des coulures lors de leur application ;

- les formules gélifiées sont obtenues à l'aide de gélifiants hydrophiles, tels que les acides polyacryliques réticulés, en particulier les dérivés
10 commercialisés sous le nom de CARBOPOL®, qui limitent le type de galénique obtenue.

En outre, de manière générale, la phase d'initiation de la mousse pour les formules gélifiées est plus lente que pour les produits ne contenant pas
15 de gélifiant et la formule appliquée sur la peau, après dilution avec de l'eau, a une faible viscosité.

En d'autres termes, si l'on souhaite à l'heure actuelle disposer d'une mousse gélifiée sur la peau, on doit obligatoirement faire appel à une
20 composition moussante qui est, elle-même, gélifiée avec tous les inconvénients associés. La variété des textures, que peut revêtir une composition moussante susceptible de donner une mousse gélifiée lors de son application sur la peau, est donc extrêmement limitée.

25 Il existe donc un besoin pour une composition moussante qui soit peu agressive pour la peau, qui présente des propriétés moussantes importantes, notamment à l'application sur la peau et/ou en présence d'eau chaude, par exemple de 30 à
30 40°C, qui donne des mousses stables, et, enfin, qui

puisse revêtir de nombreuses textures associées à une application aisée.

Le but de la présente invention est, entre autres, de répondre à ce besoin.

5 Ce but et d'autres encore sont atteints, conformément à l'invention, par une composition moussante thermogélifiante comprenant une phase aqueuse, ladite phase aqueuse comprenant un polymère comprenant des unités hydrosolubles et des unités
10 présentant dans l'eau une température inférieure critique de démixtion LCST, la température de démixtion par chauffage en solution aqueuse desdites unités à LCST étant de 5 à 40°C pour une concentration massique dans l'eau de 1 % desdites unités, et la concentration
15 dudit polymère dans ladite composition étant telle que sa température de gélification soit dans la plage de 5 à 40°C.

De manière surprenante, il a été montré que les compositions moussantes, selon l'invention, qui
20 comprennent le polymère spécifique, tel qu'il est défini ci-dessus, à la concentration spécifique définie ci-dessus, permettent de répondre aux besoins énumérés ci-dessus et de répondre à l'ensemble des exigences mentionnées dans ce qui précède. Notamment le polymère
25 permet d'obtenir une composition qui gélifie à l'application et donne une mousse stable.

En outre, les compositions moussantes, selon l'invention peuvent éventuellement comporter peu ou pas de tensioactifs.

De ce fait, les compositions ou formules moussantes, selon l'invention, présentent une très bonne innocuité vis-à-vis de la peau.

Les compositions moussantes selon l'invention ont des propriétés moussantes importantes et produisent une mousse stable, notamment au-delà de 30°C et éventuellement en présence d'eau chaude.

Les compositions moussantes selon l'invention peuvent se présenter sous toute forme à une température qui est inférieure à leur température de gélification, par exemple, à la température ambiante.

C'est-à-dire qu'à une température inférieure à leur température de gélification, par exemple, à la température ambiante, les compositions de l'invention peuvent avoir une viscosité faible ou bien élevée. Cela signifie que « dans le pot », c'est-à-dire préalablement à une augmentation de température intervenant généralement au moment de leur utilisation, par exemple de leur application, généralement sur la peau, et à la formation de mousse intervenant de même généralement au moment de cette utilisation, la gamme des textures accessibles par les compositions de l'invention n'est pas limitée.

Au contraire, les compositions analogues de l'art antérieur ne peuvent revêtir qu'un nombre extrêmement limité de textures et doivent obligatoirement se présenter sous forme gélifiée, si l'on souhaite obtenir un gel, par exemple, lors de l'application et de la formation concomitante de la mousse.

Selon l'invention, il n'y a aucune restriction sur la forme de la composition à température ambiante.

On peut faire varier à volonté la forme de la composition moussante, et cependant, quelle que soit cette forme, on aura lors de l'application, par exemple sur la peau (dont la température est généralement voisine de 32°C) qui s'accompagne d'une augmentation de température, une apparition du pouvoir gélifiant du polymère et gélification avec formation d'une mousse stable et durable. Cette texture, grâce à la gélification, est d'une application aisée et agréable.

De plus, il a été constaté que les polymères inclus dans la composition moussante de l'invention ne « tuaient pas » la mousse contrairement aux polymères gélifiants de l'art antérieur et que celle-ci était stable sur une longue durée.

En d'autres termes, les compositions moussantes selon l'invention sont, par exemple, sous forme fluide à la température ambiante, et leur viscosité devient importante à une température plus élevée, qui est celle, par exemple, rencontrée lors de l'application sur la peau. Une telle gélification, provoquée à la température de la peau, généralement voisine de 32°C, permet une application aisée des compositions ou formules selon l'invention. Le phénomène de gélification peut également être renforcé en présence d'eau chaude, généralement à une température de 30 à 40°C.

L'invention concerne également la mousse susceptible d'être obtenue à partir de la composition

1 moussante décrite plus haut, cette mousse étant formée
d'une dispersion de bulles de gaz dans la phase aqueuse
continue. Cette mousse possède toutes les propriétés
inhérentes à la mise en œuvre du polymère spécifique
5 décrit ci-dessus, à savoir, essentiellement le fait que
la mousse obtenue est stable au-delà de la température
de gélification, par exemple, de la température
d'application notamment sur la peau.

L'invention a trait à l'utilisation du
10 polymère, tel que décrit dans la présente description,
pour stabiliser une mousse à une température supérieure
à sa température de gélification.

L'invention concerne également
l'utilisation cosmétique d'une composition selon
15 l'invention, pour le nettoyage et/ou le démaquillage de
la peau, du cuir chevelu, des ongles, des cils, des
sourcils, des yeux, des muqueuses, des semi-muqueuses
et/ou des cheveux.

L'invention est enfin relative à un procédé
20 cosmétique de nettoyage et/ou de démaquillage des
matières kératiniques (peau, cuir chevelu, ongles,
cils, sourcils, yeux, muqueuses, semi-muqueuses et/ou
cheveux), caractérisé par le fait qu'on applique la
composition de l'invention, sur les matières
25 kératiniques, en présence d'eau, et qu'on élimine la
mousse formée et les résidus de salissure par rinçage à
l'eau.

Le constituant essentiel des compositions
selon l'invention est un polymère comprenant des unités
30 hydrosolubles et des unités présentant dans l'eau une

température inférieure critique de démixtion (LCST), encore appelées « unités à LCST ».

A ce propos, il est utile de rappeler que par unités à LCST, on entend des unités dont la solubilité dans l'eau est modifiée au-delà d'une
5 certaine température. Il s'agit d'unités présentant une température de démixtion par chauffage (ou point de trouble) définissant leur zone de solubilité dans l'eau. La température de démixtion minimale obtenue en
10 fonction de la concentration en polymère constitué uniquement d'unités à LCST est appelée « LCST » (Lower Critical Solution Température). Pour chaque concentration en polymère à LCST, une température de démixtion par chauffage est observée. Elle est
15 supérieure à la LCST qui est le point minimum de la courbe. En dessous de cette température, le polymère est soluble dans l'eau, au-dessus de cette température, le polymère perd sa solubilité dans l'eau.

Ces unités à LCST du polymère utilisé dans
20 la composition moussante selon l'invention répondent à une définition spécifique qui, de manière fondamentale, permet de communiquer au polymère les comprenant les propriétés de thermogélification avantageuses, décrites plus haut.

25 Ces unités à LCST du polymère ont, selon l'invention, une température de démixtion par chauffage de 5 à 40°C pour une concentration massique dans l'eau de 1 % en poids desdites unités à LCST.

De préférence, la température de démixtion
30 par chauffage en solution aqueuse des unités à LCST du

polymère est de 10 à 35°C pour une concentration massique dans l'eau de 1 % desdites unités à LCST.

De préférence, la concentration du polymère est telle que la température de gélification soit dans la plage de 10 à 35°C.

Le polymère ayant la structure décrite plus haut avec des unités hydrosolubles et des unités à LCST spécifiques définies ci-dessus présente en solution aqueuse, des propriétés de gélification au-delà d'une température critique, ou propriétés de thermogélification.

Ces propriétés de gélification par chauffage observées au-delà de la température de démixtion des chaînes à LCST sont décrites dans l'art antérieur, notamment dans les documents [1], [2] et [3]. Elles sont dues à l'association des chaînes à LCST au sein de microdomaines hydrophobes au-delà de leur température de démixtion, formant ainsi des nœuds de réticulation entre les chaînes principales.

Ces propriétés gélifiantes sont observées lorsque la concentration en polymère est suffisante pour permettre des interactions entre des greffons à LCST portées par des macromolécules différentes. La concentration minimale nécessaire, appelée « concentration critique d'agrégation ou CAC », est évaluée par des mesures de rhéologie : il s'agit de la concentration à partir de laquelle la viscosité d'une solution aqueuse des polymères de l'invention devient supérieure à la viscosité d'une solution du polymère équivalent ne comportant pas de chaînes à LCST.

Au-delà de la CAC, les polymères de l'invention présente des propriétés de gélification lorsque la température devient supérieure à une valeur critique appelée « température de gélification ou Tgel ». D'après les données de la littérature, un bon accord existe entre Tgel et la température de démixtion des chaînes à LCST, dans les mêmes conditions de concentrations. La température de gélification d'une solution aqueuse d'un polymère de l'invention est déterminée par des mesures de rhéologie : il s'agit de la température à partir de laquelle la viscosité de la solution d'un polymère de l'invention devient supérieure à la viscosité d'une solution du polymère équivalent ne comportant pas de chaînes à LCST.

Les polymères de l'invention se caractérisent par une température de gélification spécifique généralement de 5 à 40°C, de préférence de 10 à 35°C, pour une concentration massique dans l'eau, par exemple égale à 2 % en poids.

Cette température de gélification spécifique permet à ces polymères de communiquer aux compositions de l'invention toutes les propriétés avantageuses citées plus haut et, en particulier, leur grande variété de formes à température ambiante, et leur effet texture mousse gélifiée lors de l'application.

Des polymères comportant, à l'instar de ceux mis en œuvre dans les compositions de l'invention, des unités hydrosolubles et des unités à LCST et possédant des propriétés de gélification par chauffage observées au-delà de la température de démixtion des

chaînes à LCST sont décrites dans les documents déjà cités plus haut.

Le document [1] est relatif au thermo-épaississement réversible de solutions aqueuses de copolymère comprenant un squelette hydrosoluble d'acide polyacrylique avec des greffons de poly(oxyde d'éthylène) (PEO).

Le document [2] concerne le comportement thermo-épaississant en solution aqueuse de polymères comportant un squelette d'acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (AMPS) et des chaînes latérales de poly(oxyde éthylène).

De même, le document [3] décrit la thermo-association réversible de copolymères à squelette hydrosoluble polyacrylique ou à base d'AMPS avec des greffons de POE.

Les polymères, tels que ceux mentionnés dans les documents [1], [2] et [3] trouvent, en particulier, leur application dans l'industrie pétrolière.

Ainsi, le document [4] décrit-il des polymères thermoviscosifiants à squelette hydrosoluble comportant des segments, ou portant des chaînes latérales, à LCST qui peuvent être utilisés notamment en tant qu'agents épaississants, constituants de fluides de forage ou autres fluides, et fluides de nettoyage industriel.

Le document [5] décrit des polymères analogues à ceux du document [4] et leur utilisation en tant qu'agent anti-sédimentation de suspensions, éventuellement dans les préparations cosmétiques.

Il est à noter qu'aucun des documents [1] à [5] ne mentionne l'incorporation des polymères dans des compositions moussantes et que, en outre, les polymères décrits ne comprennent pas les unités à LCST, spécifiques selon l'invention.

Le document [6] décrit également les copolymères comprenant un squelette constitué par des unités sensibles au pH, par exemple des unités polyacryliques, et des unités sensibles à la température, greffées sur ce squelette. Ces copolymères présentent des propriétés de gélification en température et ils sont utilisés pour la libération et le relargage contrôlé de principes actifs ou pharmaceutiques et, éventuellement cosmétiques, par application topique.

Les unités sensibles à la température des copolymères de ce document ne sont pas les unités à LCST spécifiques des polymères de l'invention. De plus, les polymères selon le document [6] se caractérisent par l'opacité extrêmement gênante des produits obtenus en température, ce qui n'est pas le cas des polymères mis en œuvre dans les compositions moussantes de l'invention.

En fait, le polymère de ce document est fondamentalement différent de celui de l'invention car il présente globalement pour l'ensemble du polymère une LCST dans la plage de températures de 20 à 40°C, et non une température de gélification.

Les documents [7] et [8] décrivent des systèmes polymères à gélification réversible, comprenant un composant sensible capable d'agrégation,

en réponse à un changement dans un « stimulus » extérieur, et un composant structural. Le stimulus extérieur peut être, par exemple, la température.

Le composant sensible au stimulus extérieur
5 est fondamentalement différent des unités à LCST de la demande. En effet, ces composants sensibles au stimulus extérieur sont en fait constitués par au moins un fragment hydrophile et un fragment hydrophobe. Ainsi, le composant sensible peut être un copolymère bloc, tel
10 qu'un « poloxamer », par exemple un PLURONIC®, qui est un polymère bloc d'oxyde éthylène (soluble) et d'oxyde de propylène (insoluble), un tel copolymère bloc s'agrège au niveau microscopique au-delà d'une température critique ne correspondant pas à une LCST.
15 On peut aussi utiliser comme composant sensible un tensioactif non ionique.

Le document [7] concerne plus particulièrement un réseau polymérique formé d'un squelette hydrosoluble polyacrylique et d'un composant
20 sensible de PLURONIC®, qui est enchevêtré dans ledit squelette, sans liaison covalente, ce réseau a donc une structure particulière qui n'a rien de commun avec le polymère de l'invention. Par contre, dans le document [8], il est question de polymères avec des liaisons
25 covalentes.

Ces polymères ont des propriétés de gélification par chauffage et ils peuvent être utilisés dans le domaine pharmaceutique pour la délivrance de médicaments et dans de nombreux autres domaines y
30 compris le domaine des cosmétiques. En ce qui concerne

les applications cosmétiques citées seuls des exemples d'émulsions sont mentionnés. Elles contiennent toutes un tensioactif neutre, anionique, ou cationique, ainsi que le polymère jouant le rôle de gélifiant.

5 L'utilisation des polymères dans des mousses n'est jamais évoquée, ni les effets de stabilisation et de texture obtenus dans l'invention.

Dans ces formulations, le composant sensible du système polymère a un comportement
10 différent de celui d'unités à LCST, telles que celles du polymère de l'invention, lors du chauffage. Ainsi, lorsqu'on chauffe ledit composant sensible (par exemple, poloxamer), à environ 30-40°C, il présente une température de micellisation, c'est-à-dire une
15 agrégation à l'échelle microscopique, puis lorsqu'on le chauffe davantage, une température de LCST très supérieure. Cette LCST correspond à une agrégation à l'échelle macroscopique entre les macromolécules. Il est expliqué dans WO-A-97 00275 [8] aux pages 16 et 17, que la gélification et la LCST sont observées à des
20 températures qui diffèrent d'environ 70°C, la température de gélification correspondant à la température de micellisation du composant sensible, ce qui montre que ces polymères sont différents de ceux de
25 notre demande. En outre, il n'est pas possible, du fait de la synthèse utilisée dans le document [8], de contrôler parfaitement la structure et les propriétés du polymère final obtenu, comme c'est le cas dans les compositions de l'invention.

30 On connaît encore par le document [9] des compositions cosmétiques utilisant un système polymère

à thermogélification réversible, comprenant l'acide polyacrylique et un poloxamer comme dans les documents [7] et [8]. De nouveau, le système polymère de ces documents est fondamentalement différent de ceux mis en œuvre dans les compositions de l'invention, si bien que les propriétés avantageuses des compositions de l'invention ne peuvent être obtenues.

WO-A-00 35961 [10] décrit la préparation de polymères ayant des propriétés d'épaississement en température par polymérisation en émulsion et l'utilisation de ces polymères dans des compositions pharmaceutiques et cosmétiques. Ces polymères peuvent être des copolymères ayant des unités hydrosolubles et des unités à LCST à base d'oxyde d'alkylène. Il est prévu d'ajouter des tensioactifs non ioniques aux polymères pour renforcer leurs propriétés thermo-épaississantes.

Il ressort de ce qui précède que la mise en œuvre dans des compositions moussantes des polymères selon l'invention, présentant des unités à LCST spécifiques et des températures de gélification spécifique leur conférant des propriétés de stabilisation des mousses en température et un effet texture gélifiant à l'application, n'est ni décrite ni suggérée dans les documents de l'art antérieur.

Les polymères utilisés dans l'invention peuvent être des polymères séquencés (ou blocs), ou des polymères greffés, qui comprennent, d'une part, des unités hydrosolubles et, d'autre part, des unités à LCST telles que définies ci-dessus.

On précise que, dans le présent texte, les unités hydrosolubles ou les unités à LCST des polymères mis en œuvre selon l'invention sont définies comme n'incluant pas les groupes liant entre elles, d'une part, lesdites unités hydrosolubles et, d'autre part, lesdites unités à LCST.

Lesdits groupes de liaison sont issus de la réaction, lors de la préparation du polymère, des sites réactifs portés, d'une part, par les précurseurs desdites unités hydrosolubles et, d'autre part, par les précurseurs desdites unités à LCST.

Les polymères employés dans le cadre de l'invention peuvent donc être des polymères séquencés, comprenant par exemple des séquences constituées d'unités hydrosolubles alternées avec des séquences à LCST.

Ces polymères peuvent également se présenter sous la forme de polymères greffés dont le squelette est formé d'unités hydrosolubles, ledit squelette étant porteur de greffons constitués d'unités à LCST.

Lesdits polymères peuvent être partiellement réticulés.

Par unités hydrosolubles, on entend généralement que ces unités sont des unités solubles dans l'eau, à une température de 5 à 80°C, à raison d'au moins 10 g/l, de préférence d'au moins 20 g/l.

Toutefois, on entend également par unités hydrosolubles des unités ne possédant pas obligatoirement la solubilité ci-dessus mentionnée, mais qui en solution aqueuse à 1 % en poids, de 5 à


80°C, permettent l'obtention d'une solution macroscopiquement homogène et transparente, c'est-à-dire ayant une valeur de transmittance maximum de la lumière, quelle que soit la longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nm, à travers un échantillon de 1 cm d'épaisseur, d'au moins 85 %, de préférence d'au moins 90 %.

Ces unités hydrosolubles ne présentent pas de température de démixtion par chauffage de type LCST.

Ces unités hydrosolubles sont en totalité ou en partie susceptibles d'être obtenues par polymérisation, notamment radicalaire, ou par polycondensation, ou encore sont constituées en totalité ou en partie par des polymères naturels ou naturels modifiés, existants.

A titre d'exemple, les unités hydrosolubles ou sont en totalité ou en partie susceptibles d'être obtenus par polymérisation, notamment radicalaire, d'au moins un monomère choisi parmi les monomères suivants :

- l'acide (méth)acrylique ;
- les monomères vinyliques de formule (I) suivante :



25

dans laquelle :

- R est choisi parmi H, -CH₃, -C₂H₅ ou -C₃H₇ ; et
- X est choisi parmi :

- les oxydes d'alkyle de type $-OR'$ où R' est un radical hydrocarboné, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, ayant de 1 à 6 atomes de carbone, éventuellement substitué par au moins un atome d'halogène (iode, brome, chlore, fluor) ; un groupement sulfonique ($-SO_3^-$), sulfate ($-SO_4^-$), phosphate ($-PO_4H_2$) ; hydroxy ($-OH$) ; amine primaire ($-NH_2$) ; amine secondaire ($-NHR_1$), tertiaire ($-NR_1R_2$) ou quaternaire ($-N^+R_1R_2R_3$) avec R_1 , R_2 et R_3 étant, indépendamment l'un de l'autre, un radical hydrocarboné, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé ayant 1 à 6 atomes de carbone, sous réserve que la somme des atomes de carbone de $R' + R_1 + R_2 + R_3$ ne dépasse pas 7 ; et
- les groupements $-NH_2$, $-NHR_4$ et $-NR_4R_5$ dans lesquels R_4 et R_5 sont indépendamment l'un de l'autre des radicaux hydrocarbonés, linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés ayant 1 à 6 atomes de carbone, sous réserve que le nombre total d'atomes de carbone de $R_4 + R_5$ ne dépasse pas 7, lesdits R_4 et R_5 étant éventuellement substitués par un atome d'halogène (iode, brome, chlore, fluor) ; un groupement hydroxy ($-OH$) ; sulfonique ($-SO_3^-$) ; sulfate ($-SO_4^-$) ; phosphate ($-PO_4H_2$) ; amine primaire ($-NH_2$) ; amine secondaire ($-NHR_1$), tertiaire ($-NR_1R_2$) et/ou quaternaire ($-N^+R_1R_2R_3$) avec R_1 , R_2 et R_3 étant, indépendamment l'un de l'autre, un radical hydrocarboné, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé ayant 1 à 6 atomes de carbone, sous réserve que la somme des atomes de carbone de $R_4 + R_5 + R_1 + R_2 + R_3$ ne dépasse pas 7 ;
- l'anhydride maléique ;
- l'acide itaconique ;

- l'alcool vinylique de formule $\text{CH}_2=\text{CHOH}$;
- l'acétate de vinyle de formule $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{OCOCH}_3$;
- les N-vinyllactames tels que la
5 N-vinylpyrrolidone, la N-vinylcaprolactame et la N-butyrolactame ;
- les vinyléthers de formule $\text{CH}_2=\text{CHOR}_6$ dans laquelle R_6 est un radical hydrocarboné, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, ayant de 1 à 6 carbones ;
- 10 - les dérivés hydrosolubles du styrène, notamment le styrène sulfonate ;
- le chlorure de diméthyldiallyl ammonium ;
- et
- la vinylacétamide.
- 15 Les polycondensats et les polymères naturels ou naturels modifiés qui peuvent constituer tout ou partie des unités hydrosolubles sont choisis parmi un ou plusieurs des composants suivants :
- les polyuréthanes hydrosolubles,
- 20 - la gomme de xanthane, notamment celle commercialisée sous les dénominations Keltrol T et Keltrol SF par Kelco ; ou Rhodigel SM et Rhodigel 200 de Rhodia ;
- les alginates (Kelcosol de Monsanto) et
25 leurs dérivés tels que l'alginate de propylène glycol (Kelcoloid LVF de Kelco) ;
- les dérivés de cellulose et notamment la carboxyméthylcellulose (Aquasorb A500, Hercules), l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose et
30 l'hydroxyéthylcellulose quaternisée ;

- les galactomannanes et leurs dérivés, tels que la gomme Konjac, la gomme de guar, l'hydroxypropylguar, l'hydroxypropylguar modifié par des groupements méthylcarboxylate de sodium (Jaguar XC97-1, Rhodia), le chlorure de guar hydroxypropyl triméthyl ammonium.

On peut également citer la polyéthylène imine.

De préférence, les unités hydrosolubles ont une masse molaire allant de 1 000 g/mole à 5 000 000 g/mole lorsqu'elles constituent le squelette hydrosoluble d'un polymère greffé.

Ces unités hydrosolubles ont de préférence une masse molaire allant de 500 g/mole à 100 000 g/mole lorsqu'elles constituent un bloc d'un polymère multiblocs.

On peut définir les unités à LCST des polymères utilisés dans l'invention, comme étant des unités dont la solubilité dans l'eau est modifiée au-delà d'une certaine température. Il s'agit d'unités présentant une température de démixtion par chauffage (ou point de trouble) définissant leur zone de solubilité dans l'eau. La température de démixtion minimale obtenue en fonction de la concentration en polymère est appelée "LCST" (Lower Critical Solution Temperature). Pour chaque concentration en polymère, une température de démixtion par chauffage est observée ; elle est supérieure à la LCST qui est le point minimum de la courbe. En dessous de cette température, le polymère constituant l'unité à LCST est soluble dans l'eau ; au-dessus de cette température, le

polymère constituant l'unité à LCST perd sa solubilité dans l'eau.

Certains de ces polymères à LCST sont notamment décrits dans les articles de TAYLOR et al.,
5 Journal of Polymer Science, part A : Polymer Chemistry, 1975, 13, 2 551 [11] ; de J. BAILEY et al., Journal of Applied Polymer Science, 1959, 1, 56 [12] ; et de HESKINS et al., Journal of Macromolecular Science, Chemistry A2, 1968, vol. 8, 1 441 [13].

10 Par soluble dans l'eau à la température T, on entend que les unités présentent une solubilité à T, d'au moins 1 g/l, de préférence d'au moins 2 g/l.

La mesure de la LCST peut se faire visuellement : on détermine la température à laquelle
15 apparaît le point de trouble de la solution aqueuse ; ce point de trouble se traduit par l'opacification de la solution, ou perte de transparence.

D'une manière générale, une composition transparente aura une valeur de transmittance maximum
20 de la lumière, quelle que soit la longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nm, à travers un échantillon de 1 cm d'épaisseur, d'au moins 85 %, de préférence d'au moins 90 %.

La transmittance peut être mesurée en plaçant un échantillon de 1 cm d'épaisseur dans le
25 rayon lumineux d'un spectrophotomètre travaillant dans les longueurs d'onde du spectre lumineux.

Les unités à LCST des polymères utilisés dans l'invention peuvent être constituées par un ou
30 plusieurs polymères choisis parmi les polymères suivants :


- les polyéthers tels que le poly oxyde d'éthylène (POE), le poly oxyde de propylène (POP), les copolymères statistiques d'oxyde d'éthylène (OE) et d'oxyde de propylène (OP),

5 - les polyvinylméthyléthers,

- les dérivés polymériques et copolymériques N-substitués de l'acrylamide ayant une LCST, tels que le poly N-isopropylacrylamide (Nipam) et le poly N-éthylacrylamide, et

10 - le polyvinylcaprolactame et les copolymères de vinyl caprolactame.

De préférence, les unités à LCST sont constituées de poly oxyde de propylène (POP)_n où n est un nombre entier de 10 à 50, ou de copolymères
15 statistiques d'oxyde d'éthylène (OE) et d'oxyde de propylène (OP), représentés par la formule :



20 dans laquelle m est un nombre entier allant de 1 à 40, de préférence de 2 à 20, et n est un nombre entier allant de 10 à 60, de préférence de 20 à 50.

De préférence, la masse molaire de ces unités à LCST est de 500 à 5 300 g/mole, de préférence
25 encore de 1 500 à 4 000 g/mole.

On a constaté que la répartition statistique des motifs OE et OP se traduit par l'existence d'une température inférieure critique de
30 démixtion, au-delà de laquelle une séparation de phases macroscopique est observée. Ce comportement est différent de celui des copolymères (OE) (OP) à blocs,

qui micellisent au-delà d'une température critique dite de micellisation (agrégation à l'échelle microscopique).

Les unités à LCST peuvent donc notamment
5 être des copolymères statistiques d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène, aminés, notamment monoaminés, diaminés ou triaminés. Ces polymères, avant réaction, sont porteurs de sites réactifs, dans ce cas de groupes aminés, réagissant avec les sites réactifs des
10 polymères hydrosolubles, par exemple des groupes carboxyle, pour donner le polymère final mis en œuvre dans l'invention. Dans le polymère final, les unités hydrosolubles sont liés aux unités à LCST par des groupes de liaison issus de la réaction des groupes ou
15 sites réactifs portés respectivement par les unités à LCST et les précurseurs des unités hydrosolubles. Ces groupes de liaison seront, par exemple, des groupes amide, ester, éthers ou uréthanes.

Parmi ces polymères à LCST, commercialement
20 disponibles, on peut citer les copolymères vendus sous la dénomination Jeffamine par HUNTSMAN, et notamment la Jeffamine XTJ-507 (M-2005), la Jeffamine D-2000 et la Jeffamine XTJ-509 (ou T-3000).

Les unités à LCST peuvent également être
25 issues de copolymères OE/OP statistiques à extrémités OH, tels que ceux vendus sous la dénomination Polyglycols P41 et B11 par Clariant.

On peut aussi utiliser dans l'invention
comme unités à LCST, les dérivés polymériques et
30 copolymériques N-substitués de l'acrylamide ayant une

LCST, ainsi que le polyvinyl caprolactame et les copolymères de vinylcaprolactame.

A titre d'exemples de dérivés polymériques et copolymériques N-substitués de l'acrylamide ayant
5 une LCST, on peut citer le poly N-isopropylacrylamide, le poly N-éthylacrylamide et les copolymères de N-isopropylacrylamide (ou de N-éthylacrylamide) et d'un monomère vinylique choisi parmi les monomères ayant la formule (I) donnée ci-dessus, l'anhydride maléique,
10 l'acide itaconique, la vinylpyrrolidone, le styrène et ses dérivés, le chlorure de diméthyldiallyl ammonium, la vinylacétamide, les vinyléthers et les dérivés de l'acétate de vinyle.

La masse molaire de ces polymères est de
15 préférence de 1 000 g/mole à 500 000 g/mole, de préférence de 2 000 à 50 000 g/mole.

La synthèse de ces polymères peut être réalisée par polymérisation radicalaire à l'aide d'un couple d'amorceurs tel que le chlorhydrate
20 d'aminoéthanethiol, en présence de persulfate de potassium, afin d'obtenir des oligomères précurseurs ayant une extrémité réactive aminée.

A titre d'exemples de copolymères de vinylcaprolactame, on peut citer les copolymères de
25 vinyl caprolactame et d'un monomère vinylique ayant la formule (I) donnée ci-dessus, ou d'un monomère choisi parmi l'anhydride maléique, l'acide itaconique, la vinylpyrrolidone, le styrène et ses dérivés, le chlorure de diméthyldiallyl ammonium, la
30 vinylacétamide, l'alcool vinylique, l'acétate de

vinyle, les vinyléthers et les dérivés de l'acétate de vinyle.

La masse molaire de ces polymères ou copolymères de vinylcaprolactame est généralement de
5 1 000 g/mole à 500 000 g/mole, de préférence de 2 000 à 50 000 g/mol.

La synthèse de ces composés peut être réalisée par polymérisation radicalaire à l'aide d'un couple d'amorceurs tel que le chlorhydrate
10 d'aminoéthanethiol, en présence de persulfate de potassium, afin d'obtenir des unités à LCST ayant une extrémité réactive aminée.

La proportion massique des unités à LCST dans le polymère final est de préférence de 5 % à 70 %,
15 notamment de 20 % à 65 %, et particulièrement de 30 % à 60 % en poids, par rapport au polymère final.

On a vu plus haut que la température de démixtion par chauffage desdites unités à LCST du polymère utilisé dans l'invention est de 5 à 40°C, de
20 préférence de 10 à 35°C, pour une concentration massique dans l'eau, de 1 % en poids desdites unités à LCST.

Les polymères employés dans le cadre de l'invention peuvent être aisément préparés par l'homme
25 du métier sur la base de ses connaissances générales, en utilisant des procédés de greffage, de copolymérisation ou de réaction de couplage.

Lorsque le polymère final se présente sous la forme d'un polymère greffé, notamment présentant un
30 squelette hydrosoluble avec des chaînes latérales ou greffons à LCST, il est possible de le préparer par

greffage des unités à LCST ayant au moins une extrémité réactive ou site réactif, notamment aminé(e), sur un polymère hydrosoluble formant le squelette, portant au minimum 10 % (en mole) de groupes réactifs tels que des
5 fonctions acides carboxyliques. Cette réaction peut s'effectuer en présence d'un carbodiimide tel que le dicyclohexylcarbodiimide ou le chlorhydrate de 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl carbodiimide, dans un solvant tel que la N-méthylpyrrolidone ou l'eau.

10 Une autre possibilité pour préparer des polymères greffés consiste à copolymériser par exemple un macromonomère à LCST (chaîne à LCST précédemment décrite avec une extrémité vinylique) et un monomère vinylique hydrosoluble tel que l'acide acrylique ou les
15 monomères vinyliques ayant la formule (I).

Lorsque le polymère final se présente sous la forme d'un polymère séquencé ou à blocs, il est possible de le préparer par couplage entre des unités hydrosolubles et des unités à LCST, ces unités ayant à
20 chaque extrémité des sites réactifs complémentaires.

Dans le cas des procédés de greffage et des procédés de couplage, les sites réactifs des unités à LCST peuvent être des fonctions amines notamment monoamines, diamines ou triamines, et des fonctions OH.
25 Dans ce cas, les sites réactifs des unités hydrosolubles peuvent être des fonctions acides carboxyliques. Les groupes liant les unités hydrosolubles et les unités à LCST seront donc, par exemple, des groupes amide ou des groupes ester.

Comme on l'a vu précédemment, les compositions moussantes de l'invention comportent essentiellement une phase aqueuse continue.

5 Selon l'invention, la phase aqueuse comprend un polymère comprenant des unités hydrosolubles et des unités à LCST, tel que défini ci-dessus.

Généralement, la concentration massique en polymère de la phase aqueuse est de 0,1 à 20 %, de
10 préférence de 0,5 à 10 %.

La composition moussante selon l'invention, grâce à la présence du polymère spécifique, décrit plus haut, peut éventuellement ne pas comprendre de tensioactif, c'est-à-dire être exempte de tensioactif
15 ou en contenir peu, par exemple à une concentration massique égale ou inférieure à 5%, de préférence de 1 à 5 %.

Toutefois, selon l'utilisation finale, la composition de l'invention peut contenir jusqu'à 20 %
20 en poids de tensioactifs, par exemple de 0,05 à 20 % et mieux de 0,1 à 15 % en poids par rapport au poids total de la composition.

Les tensioactifs moussants utilisés peuvent être des tensioactifs non ioniques, anioniques,
25 amphotères ou zwitterioniques ; les tensioactifs non-ioniques étant préférés.

Comme tensioactifs non ioniques, on peut citer par exemple les alkylpolyglycosides (APG), les esters de polyols et d'acides gras, les esters de
30 polyéthylène glycols et d'acide gras, les dérivés d'alcools gras et de polyols (éthers), et les dérivés

oxyalkylénés (oxyéthylénés et/ou oxypropylénés) de ces composés. On peut citer aussi les esters de maltose, les alcools gras polyglycérolés, les dérivés de glucamine comme l'éthyl-2 hexyl oxycarbonyl N-méthyl
5 glucamine, et leurs mélanges.

Comme alkylpolyglucosides, on peut citer par exemple le décylglucoside (Alkyl-C9/C11-polyglucoside (1.4)) comme le produit commercialisé sous la dénomination MYDOL 10 par la société Kao
10 Chemicals, le produit commercialisé sous la dénomination PLANTAREN 2000 UP et PLANTACARE 2000 UP par la société Henkel, et le produit commercialisé sous la dénomination ORAMIX NS 10 par la société Seppic ; le caprylyl/capryl glucoside comme le produit
15 commercialisé sous la dénomination ORAMIX CG 110 par la Société Seppic ou sous la dénomination LUTENSOL GD 70 par la Société BASF ; le laurylglucoside comme les produits commercialisés sous les dénominations PLANTAREN 1200 N et PLANTACARE 1200 par la société
20 Henkel ; et le coco-glucoside comme le produit commercialisé sous la dénomination PLANTACARE 818/UP par la société Henkel, et leurs mélanges.

Les dérivés de maltose sont par exemple ceux décrits dans le document EP-A-0 566 438 [14], tels
25 que l'O-octanoyl-6'-D-maltose, ou encore le O-dodécanoyl-6'-D-maltose décrit dans le document FR-A-2 739 556 [15].

Parmi les alcools gras polyglycérolés, on peut citer le dodécanediol polyglycérolé (3,5 moles de

glycérol), produit commercialisé sous la dénomination CHIMEXANE NF par la société Chimex.

Comme tensioactifs anioniques, on peut utiliser par exemple les carboxylates, les dérivés des aminoacides, les alkyl sulfates, les alkyl éther sulfates, les sulfonates, les iséthionates, les taurates, les sulfosuccinates, les alkylsulfoacétates, les phosphates et alkylphosphates, les polypeptides, les dérivés anioniques d'alkyl polyglucoside, les savons d'acides gras, et leurs mélanges.

Comme carboxylates, on peut citer par exemple les sels alcalins de N-acylaminoacides ; les amidoéthercarboxylates (AEC) comme le lauryl amidoéther carboxylate de sodium (3 OE) commercialisé sous la dénomination AKYPO FOAM 30 par la société Kao Chemicals ; les sels d'acides carboxyliques polyoxyéthylénés, comme le lauryl éther carboxylate de sodium (C12-14-16 65/25/10) oxyéthyléné (6 OE) commercialisé sous la dénomination AKYPO SOFT 45 NV par la société Kao Chemicals ; les acides gras d'huile d'olive polyoxyéthylénés et de carboxyméthyl, comme le produit commercialisé sous la dénomination OLIVEM 400 par la société Biologia E Tecnologia ; le tri-décyl éther carboxylate de sodium oxyéthyléné (6 OE) commercialisé sous la dénomination NIKKOL ECTD-6NEX par la société Nikkol ; le 2-(2-Hydroxyalkyloxy) acétate de sodium commercialisé sous la dénomination BEAULIGHT SHAA par la société SANYO.

Les dérivés des aminoacides peuvent être choisis par exemple parmi les sarcosinates et notamment les acylsarcosinates comme le lauroylsarcosinate de

sodium commercialisé sous la dénomination SARKOSYL NL 97 par la société Ciba ou commercialisé sous la dénomination ORAMIX L 30 par la société Seppic, le myristoyl sarcosinate de sodium, commercialisé sous la

5 dénomination NIKKOL SARCOSINATE MN par la société Nikkol, le palmitoyl sarcosinate de sodium, commercialisé sous la dénomination NIKKOL SARCOSINATE PN par la société Nikkol ; les alaninates comme le N-lauroyl-N-méthylamidopropionate de sodium

10 commercialisé sous la dénomination SODIUM NIKKOL ALANINATE LN 30 par la société Nikkol ou commercialisé sous la dénomination ALANONE ALE par la société Kawaken, et le N-lauroyl N-méthylalanine triéthanolamine, commercialisé sous la dénomination

15 ALANONE ALTA par la société Kawaken ; les N-acylglutamates comme le monococoyleglutamate de triéthanolamine commercialisé sous la dénomination ACYLGLUTAMATE CT-12 par la société Ajinomoto, le lauroyl-glutamate de triéthanolamine commercialisé sous

20 la dénomination ACYLGLUTAMATE LT-12 par la société Ajinomoto et le N-lauroyl-L-glutamate monosodique commercialisé sous la dénomination AMISOFT LS-11 par la société Ajinomoto ; les aspartates comme le mélange de N-lauroylaspartate de triéthanolamine et de

25 N-myristoylaspartate de triéthanolamine, commercialisé sous la dénomination ASPARACK LM-TS2 par la société Mitsubishi ; les citrates, et leurs mélanges.

Comme dérivés de la glycine, on peut citer le N-cocoyleglycinate de sodium et le N-cocoyleglycinate

30 de potassium comme les produits commercialisés sous les

dénominations AMILITE GCS-12 et AMILITE GCK-12 par la société Ajinomoto.

Comme alkyl éther sulfates, on peut citer par exemple le lauryl éther sulfate de sodium (C12-14
5 70/30) (2,2 OE) commercialisé sous les dénominations SIPON AOS 225 ou TEXAPON N702 PATE par la société Henkel, le lauryl éther sulfate d'ammonium (C12-14
70/30) (3 OE) commercialisé sous la dénomination SIPON
LEA 370 par la société Henkel, l'alkyl (C12-C14) éther
10 (9 OE) sulfate d'ammonium commercialisé sous la dénomination RHODAPEX AB/20 par la société Rhodia Chimie.

Comme sulfonates, on peut citer par exemple les alpha-oléfinés sulfonates comme l'alpha-oléfine
15 sulfonate de sodium (C14-16) commercialisé sous la dénomination BIO-TERGE AS-40 par la société Stepan, commercialisé sous les dénominations WITCONATE AOS PROTEGE et SULFRAMINE AOS PH 12 par la société Witco ou
commercialisé sous la dénomination BIO-TERGE AS-40 CG
20 par la société Stepan, l'oléfine sulfonate de sodium secondaire commercialisé sous la dénomination HOSTAPUR SAS 30 par la société Clariant ; les alkyl aryl sulfonates linéaires comme le xylène sulfonate de sodium commercialisé sous les dénominations MANROSOL
25 SXS30, MANROSOL SXS40, MANROSOL SXS93 par la société Manro.

Comme iséthionates, on peut citer les acyliséthionates comme le cocoyl-iséthionate de sodium, tel que le produit commercialisé sous la dénomination
30 JORDAPON CI P par la société Jordan.

Comme taurates, on peut citer le sel de sodium de méthyltaurate d'huile de palmiste commercialisé sous la dénomination HOSTAPON CT PATE par la société Clariant ; les N-acyl N-méthyltaurates comme
5 le N-cocoyl N-méthyltaurate de sodium commercialisé sous la dénomination HOSTAPON LT-SF par la société Clariant ou commercialisé sous la dénomination NIKKOL CMT-30-T par la société Nikkol, le palmitoyl méthyltaurate de sodium commercialisé sous la
10 dénomination NIKKOL PMT par la société Nikkol.

Comme sulfosuccinates, on peut citer par exemple le monosulfosuccinate d'alcool laurylique (C12/C14 70/30) oxyéthyléné (3 OE) commercialisé sous les dénominations SETACIN 103 SPECIAL, REWOPOL SB-FA 30
15 K 4 par la société Witco, le sel di-sodique d'un hémisulfosuccinate des alcools C12-C14, commercialisé sous la dénomination SETACIN F SPECIAL PASTE par la société Zschimmer Schwarz, l'oléamidossulfosuccinate di-sodique oxyéthyléné (2 OE) commercialisé sous la dénomination
20 STANDAPOL SH 135 par la société Henkel, le monosulfosuccinate d'amide laurique oxyéthyléné (5 OE) commercialisé sous la dénomination LEBON A-5000 par la société Sanyo, le sel di-sodique de monosulfosuccinate de lauryl citrate oxyéthyléné (10 OE) commercialisé
25 sous la dénomination REWOPOL SB CS 50 par la société Witco, le monosulfosuccinate de monoéthanolamide ricinoléique commercialisé sous la dénomination REWODERM S 1333 par la société Witco.

Comme phosphates et alkylphosphates, on
30 peut citer par exemple les monoalkylphosphates et les dialkylphosphates, tels que le monophosphate de lauryle

commercialisé sous la dénomination MAP 20 par la société Kao Chemicals, le sel de potassium de l'acide dodécylphosphorique, mélange de mono- et di-ester (diester majoritaire) commercialisé sous la dénomination CRAFOL AP-31 par la société Cognis, le mélange de monoester et de di-ester d'acide octylphosphorique, commercialisé sous la dénomination CRAFOL AP-20 par la société Cognis, le mélange de monoester et de diester d'acide phosphorique de 2-butyloctanol éthoxylé (7 moles d'OE), commercialisé sous la dénomination ISOFOL 12 7 EO-PHOSPHATE ESTER par la société Condea, le sel de potassium ou de triéthanolamine de monoalkyl (C12-C13) phosphate commercialisé sous les références ARLATONE MAP 230K-40 et ARLATONE MAP 230T-60 par la société Uniqema, le lauryl phosphate de potassium commercialisé sous la dénomination DERMALCARE MAP XC-99/09 par la société Rhodia Chimie.

Les polypeptides sont obtenus par exemple par condensation d'une chaîne grasse sur les aminoacides de céréale et notamment du blé et de l'avoine. Comme polypeptides, on peut citer par exemple le sel de potassium de la lauroyl protéine de blé hydrolysée, commercialisé sous la dénomination AMINOFOAM W OR par la société Croda, le sel de triéthanolamine de cocoyl protéine de soja hydrolysée, commercialisé sous la dénomination MAY-TEIN SY par la société Maybrook, le sel de sodium des lauroyl aminoacides d'avoine, commercialisé sous la dénomination PROTEOL OAT par la société Seppic, l'hydrolysate de collagène greffé sur l'acide gras de coprah,

commercialisé sous la dénomination GELIDERM 3000 par la société Deutsche Gelatine, les protéines de soja acylées par des acides de coprah hydrogénés, commercialisées sous la dénomination PROTEOL VS 22 par la société Seppic.

Les dérivés anioniques d'alkyl-polyglucosides peuvent être notamment des citrates, tartrates, sulfosuccinates, carbonates et éthers de glycérol obtenus à partir des alkyl polyglucosides. On peut citer par exemple le sel de sodium d'ester tartrique de cocoylpolyglucoside (1,4), commercialisé sous la dénomination EUCAROL AGE-ET par la société Cesalpinia, le sel di-sodique d'ester sulfosuccinique de cocoylpolyglucoside (1,4), commercialisé sous la dénomination ESSAI 512 MP par la société Seppic, le sel de sodium d'ester citrique de cocoyl polyglucoside (1,4) commercialisé sous la dénomination EUCAROL AGE-EC® par la société Cesalpinia. Un autre dérivé d'holoside anionique peut être le dodécyl-D-galactoside uronate de sodium commercialisé sous la dénomination DODECYL-D-GALACTOSIDE URONATE DE SODIUM par la société SOLIANCE.

Les savons d'acide gras qui peuvent être utilisés comme tensioactifs anioniques sont des acides gras d'origine naturelle ou synthétique, salifiés par une base minérale ou organique. La chaîne grasse peut comporter de 6 à 22 atomes de carbone, de préférence de 8 à 18 atomes de carbone. La base minérale ou organique peut être choisie parmi les métaux alcalins ou alcalino-terreux, les aminoacides et les aminoalcools. Comme sels, on peut utiliser par exemple les sels de

sodium, de potassium, de magnésium, de triéthanolamine, de N-méthylglucamine, de lysine et d'arginine. Comme savons, on peut citer par exemple les sels de potassium ou de sodium des acides laurique, myristique, palmitique, stéarique (laurate, myristate, palmitate et stéarate de potassium ou de sodium), et leurs mélanges.

Comme tensioactifs amphotères et zwitterioniques, on peut utiliser par exemple, les bétaines, les N-alkylamidobétaines et leurs dérivés, les dérivés de la glycine, les sultaines, les alkyl polyaminocarboxylates, les alkylamphoacétates et leurs mélanges.

Comme bétaines, on peut citer par exemple la cocobétaine comme le produit commercialisé sous la dénomination DEHYTON AB-30 par la société Henkel, la laurylbétaine comme le produit commercialisé sous la dénomination GENAGEN KB par la société Clariant, la laurylbétaine oxyéthylénée (10 OE), comme le produit commercialisé sous la dénomination LAURYLETHER(10 OE)BETAINE par la société Shin Nihon Rica, la stéarylbétaine oxyéthylénée (10 OE) comme le produit commercialisé sous la dénomination STEARYLETHER(10 OE)BETAINE par la société Shin Nihon Rica.

Parmi les N-alkylamidobétaines et leurs dérivés, on peut citer par exemple la cocamidopropyl bétaine commercialisée sous la dénomination LEBON 2000 HG par la société Sanyo, ou commercialisée sous la dénomination EMPIGEN BB par la société Albright & Wilson, la lauramidopropyl bétaine commercialisée sous la dénomination REWOTERIC AMB12P par la société Witco.

Comme sultaines, on peut citer le cocoyl-amidopropylhydroxy-sulfobétaine commercialisé sous la dénomination CROSULTAINE C-50 par la société Croda.

Comme alkyl polyaminocarboxylates (APAC),
5 on peut citer le cocoylpolyamino-carboxylate de sodium, commercialisé sous la dénomination AMPHOLAK 7 CX/C, et AMPHOLAK 7 CX par la société Akzo Nobel, le stéaryl-polyamidocarboxylate de sodium commercialisé sous la dénomination AMPHOLAK 7 TX/C par la société Akzo Nobel,
10 la carboxyméthyloléyl-polypropylamine de sodium, commercialisé sous la dénomination AMPHOLAK XO7/C par la société Akzo Nobel.

Comme alkylamphoacétates, on peut citer par exemple le N-cocoyl-N-carboxyméthoxyéthyl-N-carboxyméthyl-éthylènediamine N-di-sodique (nom CTFA :
15 disodium cocamphodiacetate) comme le produit commercialisé sous la dénomination MIRANOL C2M CONCENTRE NP par la société Rhodia Chimie, et le N-cocoyl-N-hydroxyéthyl-N-carboxyméthyl-éthylènediamine
20 N-sodique (nom CTFA : sodium cocamphoacétate).

La phase aqueuse peut éventuellement, en outre, comprendre un agent gélifiant à une concentration massique de 0,01 à 20 % du poids total de la composition.

25 Dans les compositions moussantes de l'invention, la phase aqueuse est de préférence constituée par un milieu physiologiquement acceptable permettant une application topique et notamment cosmétique.

30 On entend dans la présente demande par "milieu physiologiquement acceptable" un milieu

compatible avec toutes les matières kératiniques telles que la peau y compris le cuir chevelu, les ongles, les muqueuses, les yeux et les cheveux ou toute autre zone cutanée du corps.

5 Le milieu physiologiquement acceptable des compositions moussantes de l'invention comprend de l'eau. La quantité d'eau peut aller de 30 à 99,98 % en poids et de préférence de 40 à 95 % en poids par rapport au poids total de la composition.

10 L'eau utilisée peut être outre de l'eau, une eau florale telle que l'eau de bleuet, une eau minérale telle que l'eau de Vittel, l'eau de LUCAS ou l'eau de la Roche Posay et/ou une eau thermale.

 Le milieu physiologiquement acceptable peut
15 contenir, outre l'eau, un ou plusieurs solvants choisis parmi les alcools inférieurs comportant de 1 à 8 atomes de carbone, tels que l'éthanol ; les polyols tels que la glycérine ; les glycols comme le butylène glycol, l'isoprène glycol, le propylène glycol, les
20 polyéthylène glycols tels que le PEG-8 ; le sorbitol ; les sucres tels que le glucose, le fructose, le maltose, le lactose et le sucrose ; et leurs mélanges. La quantité de solvant(s) peut aller de 0,5 à 30 % en poids et de préférence de 5 à 20 % en poids par rapport
25 au poids total de la composition.

 Les compositions moussantes de l'invention peuvent encore contenir des adjuvants habituels dans les domaines cosmétique et dermatologique, tels que les charges minérales ou organiques, les actifs hydrophiles
30 ou lipophiles, les conservateurs, les gélifiants, les plastifiants, les antioxydants, les parfums, les

absorbeurs d'odeur, les filtres UV, les séquestrants (EDTA), les ajusteurs de pH acides ou basiques ou des tampons, et des matières colorantes (pigments ou colorants ou nacres). Les quantités de ces différents additifs sont celles classiquement utilisées dans les domaines considérés, et par exemple de 0,01 à 20 % du poids total de la composition. Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir le ou les éventuels composés à ajouter aux compositions moussantes selon l'invention de manière telle que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à ces compositions ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par l'addition envisagée.

Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou blanches, minérales ou de synthèse, lamellaires ou non lamellaires, destinées à donner du corps ou de la rigidité à la composition et/ou de la douceur, de la matité et de l'uniformité au maquillage. Comme charges, on peut notamment citer le talc, le mica, la silice, le nitrure de bore, l'oxychlorure de bismuth, le kaolin, les poudres de Nylon telles que Nylon-12 (Orgasol commercialisé par la société Atochem), les poudres de polyéthylène, le Téflon (poudres de polymères de tétrafluoroéthylène), les poudres de polyuréthane, les poudres de polystyrène, les poudres de polyester, l'amidon éventuellement modifié, des microsphères de copolymères, telles que celles commercialisées sous les dénominations Expancel par la société Nobel Industrie, les microéponges comme le Polytrap commercialisé par la société Dow Corning, les microbilles de résine de

silicone telles que celles commercialisées par la société Toshiba sous la dénomination Tospearl, le carbonate de calcium précipité, le carbonate et l'hydrocarbonate de magnésium, l'hydroxyapatite, les
5 microsphères de silice creuses (Silica Beads de la Société Maprecos), les microcapsules de verre ou de céramique, les savons métalliques dérivés d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 à 22 atomes de carbone, de préférence de 12 à 18 atomes de carbone,
10 par exemple le stéarate de zinc, de magnésium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnésium, et leurs mélanges.

Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorées, minérales ou
15 organiques, insolubles dans le milieu, destinées à colorer et/ou opacifier la composition. Ils peuvent être blancs ou colorés, minéraux et/ou organiques, de taille usuelle ou nanométrique. On peut citer, parmi les pigments et les nanopigments minéraux, les dioxydes
20 de titane, de zirconium ou de cérium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, les nanotitanes (nanopigments de dioxyde de titane), les nanozincs (nanopigments d'oxyde de zinc), le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de
25 carbone, et les laques comme les sels de calcium, de baryum, d'aluminium ou de zirconium, de colorants acides tels que les colorants halogéno-acides, azoïques ou anthraquinoniques.

Par nacres, il faut comprendre des
30 particules irisées qui réfléchissent la lumière. Parmi les nacres envisageables, on peut citer la nacre

naturelle, le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane coloré.

On peut ajouter aux compositions de l'invention un agent gélifiant afin de régler la texture de la composition et d'accéder à une large gamme de textures allant du lait à la crème. Comme on l'a déjà mentionné plus haut, les compositions selon l'invention peuvent à faible température, par exemple à température ambiante, « dans le pot », revêtir toute texture souhaitable. Il n'y a aucune restriction sur la texture que la composition peut avoir, avant application. En particulier, la composition ne doit pas contenir obligatoirement un agent gélifiant pour que lors de l'application, on obtienne une mousse gélifiée. En effet, grâce au polymère spécifique inclus dans la composition de l'invention, la mousse obtenue lors de l'augmentation de température se produisant, par exemple, lors de l'application de la composition, notamment sur la peau est gélifiée, stable, quelle que soit la texture, la forme de la composition moussante avant application dans le pot. On n'inclura donc un gélifiant dans la composition que si on souhaite que celle-ci ait un aspect gélifié, cet aspect n'étant selon l'invention qu'un aspect particulier parmi la multitude d'aspects, de textures, de formes que peut avoir la composition moussante.

Toutefois, selon un mode préféré de réalisation de l'invention, la composition a pas ou peu d'agent gélifiant (moins de 0,1 %).

Les gélifiants utilisables peuvent être des gélifiants hydrophiles. A titre d'exemples de gélifiants hydrophiles, on peut citer en particulier les polymères carboxyvinylques (carbomer), les
5 copolymères acryliques tels que les copolymères d'acrylates/alkylacrylates, les polyacrylamides, les polysaccharides, les gommes naturelles et les argiles.

La composition peut contenir éventuellement une phase huileuse.

10 Cette La phase huileuse comporte de préférence au moins une huile.

Comme huiles utilisables dans la composition de l'invention, on peut citer par exemple :

- les huiles hydrocarbonées d'origine
15 animale, telles que le perhydrosqualène ;

- les huiles hydrocarbonées d'origine végétale, telles que les triglycérides liquides d'acides gras comportant de 4 à 10 atomes de carbone comme les triglycérides des acides heptanoïque ou
20 octanoïque ou encore, par exemple les huiles de tournesol, de maïs, de soja, de courge, de pépins de raisin, de sésame, de noisette, d'abricot, de macadamia, d'arara, de tournesol, de ricin, d'avocat, les triglycérides des acides caprylique/caprique comme
25 ceux vendus par la société Stearinerie Dubois ou ceux vendus sous les dénominations Miglyol 810, 812 et 818 par la société Dynamit Nobel, l'huile de jojoba, l'huile de beurre de karité ;

- les esters et les éthers de synthèse,
30 notamment d'acides gras, comme les huiles de formules R^1COOR^2 et R^1OR^2 dans laquelle R^1 représente le reste

d'un acide gras comportant de 8 à 29 atomes de carbone, et R² représente une chaîne hydrocarbonée, ramifiée ou non, contenant de 3 à 30 atomes de carbone, comme par exemple l'huile de Purcellin, l'isononanoate d'isononyle, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'éthyl-2-hexyle, le stéarate d'octyl-2-dodécyle, l'érucate d'octyl-2-dodécyle, l'isostéarate d'isostéaryle ; les esters hydroxylés comme l'isostéaryl lactate, l'octylhydroxystéarate, l'hydroxystéarate d'octyldodécyle, le diisostéarylmalate, le citrate de triisocétyle, les heptanoates, octanoates, décanoates d'alcools gras ; les esters de polyol, comme le dioctanoate de propylène glycol, le diheptanoate de néopentylglycol et le diisononanoate de diéthylèneglycol ; et les esters du pentaérythritol comme le tétraisostéarate de pentaérythrityle ;

- les hydrocarbures linéaires ou ramifiés, d'origine minérale ou synthétique, tels que les huiles de paraffine, volatiles ou non, et leurs dérivés, la vaseline, les polydécènes, le polyisobutène hydrogéné tel que l'huile de parléam ;

- des huiles essentielles naturelles ou synthétiques telles que, par exemple, les huiles d'eucalyptus, de lavandin, de lavande, de vétiver, de litsea cubeba, de citron, de santal, de romarin, de camomille, de sarriette, de noix de muscade, de cannelle, d'hysope, de carvi, d'orange, de géraniol, de cade et de bergamote ;

- les alcools gras ayant de 8 à 26 atomes de carbone, comme l'alcool cétylique, l'alcool stéarylique et leur mélange (alcool cétylstéarylique),

l'octyl dodécanol, le 2-butyloctanol, le 2-hexyldécanol, le 2-undécylpentadécanol, l'alcool oléique ou l'alcool linoléique ;

- les huiles fluorées partiellement hydrocarbonées et/ou siliconées comme celles décrites dans le document JP-A-2-295912 ;

- les huiles de silicone comme les polyméthylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non à chaîne siliconée linéaire ou cyclique, liquides ou pâteux à température ambiante, notamment les cyclopolydiméthylsiloxanes (cyclométhicones) telles que la cyclohexasiloxane ; les polydiméthylsiloxanes comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phényle, pendant ou en bout de chaîne siliconée, groupements ayant de 2 à 24 atomes de carbone ; les silicones phénylées comme les phényltriméthicones, les phényldiméthicones, les phényltriméthylsiloxydiphénylsiloxanes, les diphenyl-diméthicones, les diphenylméthyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phényléthyltriméthyl-siloxysilicates, et les polyméthylphénylsiloxanes ;

- leurs mélanges.

On entend par « huile hydrocarbonée » dans la liste des huiles citées ci-dessus, toute huile comportant majoritairement des atomes de carbone et d'hydrogène, et éventuellement des groupements ester, éther, fluoré, acide carboxylique et/ou alcool.

Les autres corps gras pouvant être présents dans la phase huileuse sont par exemple les acides gras comportant de 8 à 30 atomes de carbone, comme l'acide stéarique, l'acide laurique, l'acide palmitique et

l'acide oléique ; les cires comme la lanoline, la cire d'abeille, la cire de Carnauba ou de Candellila, les cires de paraffine, de lignite ou les cires microcristallines, la cérésine ou l'ozokérite, les
5 cires synthétiques comme les cires de polyéthylène, les cires de Fischer-Tropsch ; les gommes telles que les gommes de silicone (diméthiconol) ; les résines de silicone telles que la trifluorométhyl-C1-4-alkyldimethicone et la trifluoropropyldimethicone ; et
10 les élastomères de silicone comme les produits commercialisés sous les dénominations « KSG » par la société Shin-Etsu, sous les dénominations « Trefil », « BY29 » ou « EPSX » par la société Dow Corning ou sous les dénominations « Gransil » par la société Grant
15 Industries.

Ces corps gras peuvent être choisis de manière variée par l'homme du métier afin de préparer une composition ayant les propriétés, par exemple de consistance ou de texture, souhaitées.

20 Quand elle est présente, la quantité de phase huileuse peut aller par exemple de 0,01 à 50 % en poids et de préférence de 0,1 à 30 % en poids par rapport au poids total de la composition.

Les compositions moussantes de l'invention
25 peuvent se présenter notamment sous la forme d'une composition cosmétique, notamment de nettoyage ou de démaquillage, susceptible d'être appliquée sur la peau y compris le cuir chevelu, les ongles, les cheveux, les cils, les sourcils, les yeux, les muqueuses et les
30 semi-muqueuses, et toute autre zone cutanée du corps et du visage.

La composition selon l'invention peut constituer un gel douche, un nettoyant pour le visage, un produit démaquillant, un shampooing, une mousse ou un gel à raser, etc..

5 A partir de la composition moussante selon l'invention, c'est-à-dire d'une composition susceptible de mousser, mais qui ne mousse pas notamment dans le récipient qui la contient, lors du stockage, on obtient une mousse, c'est-à-dire une dispersion de bulles de
10 gaz dans une phase continue aqueuse en exerçant une action mécanique, telle qu'une agitation, sur ladite composition. Cette action mécanique peut être due à l'action des doigts de l'utilisateur lors de l'application ou bien elle peut être due au passage de
15 la composition par une buse ou autre mélangeur statique permettant, par exemple, de mélanger un courant de la composition avec un courant de gaz pour former des bulles de ce gaz dans la phase aqueuse. Le gaz inclus dans la mousse est généralement de l'air, mais il peut
20 s'agir aussi d'azote ou d'autres gaz propulseurs connus dans de telles applications, en particulier de gaz hydrocarbonés comme par exemple le propane, le n-butane, l'isobutane et leurs mélanges.

 L'invention a aussi pour objet
25 l'utilisation cosmétique de la composition moussante telle que définie ci-dessus pour le nettoyage et/ou le démaquillage de la peau, du cuir chevelu, des ongles, des cils, des sourcils, des yeux, des muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des cheveux.

Les compositions moussantes selon l'invention peuvent par exemple être utilisées de deux façons :

- la première utilisation consiste à étaler le gel dans les mains, à l'appliquer sur le visage ou sur le corps puis à le masser en présence d'eau pour développer la mousse directement sur le visage ou le corps ;
- l'autre utilisation possible de ce type de produit consiste à développer la mousse dans les paumes des mains avant d'être appliquée sur le visage ou le corps.

Puis, la mousse est ensuite rincée.

Un autre objet de l'invention consiste en un procédé cosmétique de nettoyage et/ou de démaquillage des matières kératiniques (peau, cuir chevelu, ongles, cils, sourcils, yeux, muqueuses, semi-muqueuses et/ou cheveux), caractérisé par le fait qu'on applique la composition de l'invention, sur les matières kératiniques, en présence d'eau, et qu'on élimine la mousse formée et les résidus de salissure par rinçage à l'eau.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit donnée à titre illustratif et non limitatif, en référence aux dessins joints dans lesquels :

- la figure 1 est un graphique qui donne la viscosité V (en Pa.s), en fonction de la température T (°C) d'une solution aqueuse du polymère 2 du Tableau 1, à 1 % en poids (exemple 2) ;

- la figure 2 est un graphique qui donne la viscosité V (en Pa.s), en fonction de la température T (°C) d'une solution aqueuse contenant le polymère 2 du Tableau 1 à 1 % en poids et un tensioactif (exemple 3).

5

Description détaillée des modes de réalisation

Les exemples suivants illustrent la réalisation de compositions moussantes selon l'invention comprenant des polymères comportant des unités hydrosolubles et des unités à LCST spécifiques.

Les polymères utilisés dans ces exemples sont constitués par un squelette d'acide polyacrylique (PAA) portant des chaînes latérales ou greffons constituées par des unités à LCST spécifiques. Ils sont caractérisés par la masse molaire du squelette hydrosoluble (acide polyacrylique), la nature chimique des chaînes à LCST, leur proportion massique dans le polymère et leur masse molaire.

Les caractéristiques des polymères utilisés sont données dans le tableau I.

Tableau I

	Squelette hydrosoluble	Greffons (unités à LCST)	Proportion : unités à LCST dans polymère final (en poids)	Taux de greffage (% en mole)
Polymère 1	Acide polyacrylique; PM=450 000	(OE) ₆ (OP) ₃₉ statistique Jeffamine M-2005; PM=2 600	51 %	3,9%
Polymère 2	Acide polyacrylique; PM=550 000	PolyN- isopropylacrylamide (pNIPAM) PM= 10 000	49 %	0,9%

5 Ces polymères sont préparés de la façon
suivante.

Préparation du Polymère 1

10 Dans un réacteur de 500 ml muni d'un
réfrigérant, on dissout 3 g d'acide polyacrylique de
masse molaire moyenne 450 000 g/mole (Aldrich) dans
220 ml de N-méthyl pyrrolidone sous agitation à 60°C
pendant 12 h.

15 On dissout 4,181 g de copolymère (OE)₆(OP)₃₉
statistique monoaminé, de masse molaire 2600 g/mole
ayant un point de trouble, à une concentration de 1% en
poids dans l'eau, de 16°C (Jeffamine M-2005 de
Huntsman) dans 50 ml de N-méthylpyrrolidone sous
20 agitation, à 20°C, pendant 15 min.. La solution obtenue

est ajoutée goutte à goutte au milieu réactionnel contenant l'acide polyacrylique, sous vive agitation à 60°C.

On dissout 2,158 g de
5 dicyclohexylcarbodiimide dans 30 ml de
N-méthylpyrrolidone sous agitation à 20°C pendant
15 min.. La solution obtenue est ajoutée goutte à
goutte au milieu réactionnel contenant l'acide
polyacrylique et le copolymère (OE)₆(OP)₃₉ statistique
10 monoaminé, sous vive agitation à 60°C. On agite le
mélange final pendant 12 h à 60°C.

On refroidit le mélange à 20°C puis on le
place dans un réfrigérateur à 4°C pendant 24 h. Les
cristaux de dicyclohexylurée formés sont éliminés par
15 filtration du milieu réactionnel.

Le polymère est alors neutralisé à l'aide
de 19 g de soude à 35 % (4 fois en excès par rapport au
nombre de mole d'acide acrylique), ce qui conduit à sa
précipitation. Après 12 h au repos, le milieu
20 réactionnel est filtré afin de récupérer le polymère
précipité. Celui-ci est séché sous vide à 35°C pendant
24 h.

On récupère 13,55 g de solide qui sont
dissous dans 2 l d'eau désionisée. Cette solution est
25 ultrafiltrée à l'aide d'un système d'ultrafiltration
Millipore contenant une membrane dont le seuil de
coupure est fixée à 10 000 Daltons. La solution ainsi
purifiée est lyophilisée afin de recueillir le polymère
sous forme solide.

On obtient 7,05 g d'acide polyacrylique (450 000 g/mole) greffé par 3,9 % (en mole) de copolymère (OE)₆(OP)₃₉ statistique monoaminé.

La proportion massiques des unités à LCST dans le polymère final est de 51 %.

Le polymère ainsi obtenu présente une solubilité dans l'eau, à 20°C, d'au moins 10 g/l.

Préparation du polymère 2

10

Le polymère 2 qui comporte des greffons de poly-N-isopropylacrylamide (pNIPAM) est préparé par un procédé en 2 étapes :

15

1) Synthèse d'oligomères pNIPAM portant une extrémité réactive aminée

20

25

30

Dans un ballon tricol de 250 ml muni d'un réfrigérant et d'une arrivée d'azote sont introduits 8 g de N-isopropylacrylamide et 80 ml de diméthylsulfoxyde. Ce mélange est chauffé sous agitation à 29°C à l'aide d'un bain-marie et placé sous un barbotage d'azote. Après 45 min., 0,161 g de chlorhydrate d'aminoéthanethiol préalablement dissous dans 4 ml de diméthylsulfoxyde sont ajoutés au milieu réactionnel. 5 min. après, 0,191 g de persulfate de potassium dissous dans 8 ml de diméthylsulfoxyde sont ajoutés au milieu réactionnel. Ce milieu réactionnel est maintenu sous agitation et atmosphère d'azote pendant 3 h à 29°C.

Les oligomères de poly N-isopropylacrylamide (pNIPAM) synthétisés sont isolés par précipitation du milieu réactionnel dans un mélange d'acétone (40 % en volume) et d'hexane (60 %).

5

2) Greffage des oligomères de pNIPAM sur de l'acide polyacrylique

Dans un ballon tricol de 250 ml muni d'un réfrigérant sont dissous dans 100 ml de 1-méthyl 2-pyrrolydone 3 g d'acide polyacrylique de masse molaire 550 000 g/mole, sous agitation à 60°C pendant 12 h. 3,757 g d'oligomères pNIPAM préalablement dissous dans 25 ml de 1-méthyl 2-pyrrolidone sont introduits goutte à goutte dans le milieu réactionnel sous agitation. 15 min. après, 0,776 g de dicyclohexylcarbodiimide préalablement dissous dans 25 ml de 1-méthyl 2-pyrrolidone sont introduits goutte à goutte dans le milieu réactionnel sous vive agitation. Le milieu réactionnel est maintenu pendant 20 12 h à 60°C sous agitation.

Le milieu réactionnel est alors refroidi à 20°C puis placé dans un réfrigérateur à 4°C pendant 24 h. Les cristaux de dicyclohexylurée formés sont alors éliminés par filtration. Le polymère est alors neutralisé à l'aide de 19 g de soude à 35 % (4 fois en excès par rapport au nombre de mole d'acide acrylique), ce qui conduit à sa précipitation. Après 12 h au repos, le milieu réactionnel est filtré afin de récupérer le polymère précipité. Celui-ci est séché sous vide à 35°C pendant 24 h.

On récupère 10,2 g de solide qui sont dissous dans 2 litres d'eau désionisée. Cette solution est ultrafiltrée à l'aide d'un système d'ultrafiltration Millipore contenant une membrane dont le seuil de coupure est fixée à 10 000 Daltons. La solution ainsi purifiée est lyophilisée afin de recueillir le polymère sous forme solide.

On obtient 4,8 g d'acide polyacrylique (450 000 g/mole) greffé par 0,9% (en mole) de poly N-isopropylacrylamide.

La proportion massique des unités à LCST dans le polymère final est de 49%.

On détermine les concentrations d'agrégation critiques (CAC) des deux polymères préparés plus haut, par rhéologie, selon la méthode décrite précédemment, à l'aide d'un rhéomètre Haake RS 150, équipé d'une géométrie cône/plan (35 mm, 2°) et d'un bain thermostaté, afin de contrôler la température entre 5 et 80°C. Les mesures ont été effectuées dans le mode écoulement à une vitesse de cisaillement de 10 s⁻¹, en faisant varier la température de 15 à 50°C à une vitesse de 0,5°C/minute.

Pour le polymère 1 dans NaCl 0,2 M ; la concentration d'agrégation critique (CAC) est d'environ 1 % en poids.

Tandis que pour le polymère 2 dans l'eau pure, la concentration d'agrégation critique est d'environ 0,3 % en poids.

Exemple 1

Cet exemple est relatif à des formules moussantes sans tensioactif contenant le polymère 1.

5 On étudie les stabilités à 15 et 50°C des mousses obtenues à partir de ces formules ainsi que leur viscosité à ces températures.

Préparation de la formule moussante

10

On prépare la formule 1 moussante suivante par simple dissolution sous agitation de la quantité adéquate de polymère à l'état de poudre dans une solution de NaCl à 0,2 M dans l'eau, à température
15 ambiante, pour obtenir la concentration en masse voulue du polymère, soit 3 % en poids.

Formule 1

20

Polymère 1 dans l'eau à 3 % (en poids),
NaCl 0,2 M.

Procédé d'obtention de la mousse

25

Les mousses ont été obtenues à partir de la solution aqueuse de polymère préparée ci-dessus (5 g de solution dans des pilluliers de 10 ml) soumise à une agitation à l'aide d'un appareil DIAX 600 (Heidolph) pendant 5 min. à 8000 RPM, puis pendant 1 min. à
30 13500 RPM. L'axe utilisé a un diamètre extérieur de 10 mm (référence 10F).

Stabilité de la mousse obtenue

L'évolution de l'aspect macroscopique des mousses ainsi obtenues a été suivi dans le temps à $t = 0, 1 \text{ h}$ et $2 \text{ h } 30 \text{ min.}$; le pouvoir moussant est d'autant plus grand que la hauteur de mousse est importante.

A 15°C , la mousse occupe initialement 100 % du volume. Après 1 heure, 50 % du volume est sous forme de mousse. Après 2 h 30, il n'y a plus de mousse.

A 50°C , la mousse occupe initialement 100 % du volume. Après 1 heure, 95 % de mousse reste. Après 2 h 30, 90 % du volume est encore une mousse.

Le polymère 1 permet en solution aqueuse à une faible concentration ($C_p = 3 \%$, $\text{NaCl} = 0,2 \text{ M}$) d'obtenir un système moussant, de 15 à 50°C , sans tensioactif. La stabilité de la mousse obtenue est meilleure à 50 qu'à 15°C , ce comportement pouvant être corrélé aux propriétés de gélification par chauffage du Polymère 1.

Mesure de la viscosité

Les mesures rhéologiques ont été réalisées à l'aide d'un rhéomètre Haake RS150 équipé d'une géométrie cône/plan (35 mm, 2°) et d'un bain thermostaté afin de contrôler la température entre 5 et 80°C . Les mesures ont été effectuées dans le mode écoulement, à une vitesse de cisaillement imposée égale

à 10 s^{-1} , en faisant varier la température de 15 à 50°C à la vitesse de 0,5°C/min..

La solution du Polymère 1 à 3% (en poids), NaCl 0,2 mole/l, présente les caractéristiques
5 suivantes :

- viscosité à 15°C (1s^{-1}) = 0,01 Pa.s ;

- viscosité à 50°C (1s^{-1}) = 0,5 Pa.s.

Le pouvoir gélifiant du Polymère 1, au-delà de 25°C, permet d'obtenir une mousse gélifiée dont
10 l'application sur la peau est plus facile que pour une formule fluide.

Exemple 2

15 Cet exemple est relatif à des formules moussantes sans tensioactif contenant le polymère 2. On étudie les stabilités à 15 et 38°C des mousses obtenues à partir de ces formules, ainsi que leur viscosité à ces températures.

20

Préparation de la formule moussante

On prépare la formule moussante 2 de la même manière que dans l'exemple 1, mais on utilise de
25 l'eau pure et la concentration du polymère est de 1 % en poids.

Formule 2

30 Polymère 2 dans l'eau à 1% (en poids).

Procédé d'obtention de la mousse

Les mousses ont été obtenues à partir de la solution aqueuse de polymère préparée ci-dessus (5 g de solution dans des pilluliers de 10 ml) soumise à une agitation à l'aide d'un appareil DIAX 600 (Heidolph) pendant 5 min. à 8 000 RPM, puis pendant 1 min. à 13 500 RPM. L'axe utilisé a un diamètre extérieur de 10 mm (référence 10F).

Stabilité de la mousse obtenue

L'évolution de l'aspect macroscopique des mousses ainsi obtenues a été suivi dans le temps à $t = 30$ h et 27 j pour $T = 15^{\circ}\text{C}$ et à $t = 51$ h et 27 j pour $T = 38^{\circ}\text{C}$; le pouvoir moussant est d'autant plus grand que la hauteur de mousse est importante.

A 15°C , l'ensemble de la composition est sous forme de mousse. Après 30 h, 50 % est une mousse et après 27 j, il n'y a plus de mousse.

A 38°C , 100 % de la composition est une mousse. Après 51 h, il y a toujours 100 % de mousse. Après 27 j, il reste 50 % de mousse.

Le polymère 2 permet en solution aqueuse à une faible concentration ($C_p = 1\%$) d'obtenir un système moussant, de 15 à 38°C , sans tensioactif. La stabilité de la mousse obtenue est meilleure à 38 qu'à 15°C , ce comportement pouvant être corrélé aux propriétés de gélification par chauffage du Polymère 2.

Mesure de la viscosité

Les mesures rhéologiques ont été réalisées à l'aide d'un rhéomètre Haake RS150 équipé d'une
5 géométrie cône/plan (35 mm, 2°) et d'un bain thermostaté afin de contrôler la température entre 5 et 80°C. Les mesures ont été effectuées dans le mode écoulement, à une vitesse de cisaillement imposée égale à 10 s⁻¹, en faisant varier la température de 20 à 40°C
10 à la vitesse de 0,5°C/min..

La figure suivante (figure 1) présente l'évolution de la viscosité de 20 à 40°C d'une solution aqueuse du Polymère 2 à 1 % (en poids).

Effet de thermogélification au-delà de
15 27°C :

- à 25°C : 0,15 Pa.s.

- à 38°C : 0,78 Pa.s.

Le pouvoir gélifiant du Polymère 2, au-delà de 27°C, permet d'obtenir une mousse gélifiée dont
20 l'application sur la peau est plus facile que pour une formule fluide.

Exemple 3

25 Cet exemple est relatif à des formules moussantes contenant 3 % d'un tensioactif alkyl polyglucoside et 1 % du polymère 2.

On étudie les stabilités à 15 et 38°C des mousses obtenues à partir de ces formules ainsi que
30 leur viscosité à ces températures.

Le tensioactif utilisé est un alkyl C₁₀₋₁₄ polyglucoside commercialisé sous le nom de Oramix NS10 par Seppic.

Préparation de la formule moussante : on
5 prépare les formules moussantes suivantes de la même manière que dans l'exemple 1.

Formule 3A

10 Tensioactif à 3 % (en poids) + polymère 2 à 1 % en solution aqueuse.

Formule 3B

15 Tensioactif à 3 % (en poids) en solution aqueuse.

Procédé d'obtention de la mousse

20 Les mousses ont été obtenues à partir de solutions aqueuses de tensioactif en présence ou non des polymères, préparées ci-dessus (5 g de solution dans des pilluliers de 10 ml) soumises à une agitation à l'aide d'un appareil DIAX 600 (Heidolph) pendant 5
25 min. à 8 000 RPM, puis pendant 1 min. à 13500 RPM. L'axe utilisé a un diamètre extérieur de 10 mm (référence 10F).

Stabilité des mousses obtenues

L'évolution de l'aspect macroscopique des mousses ainsi obtenues a été suivi dans le temps à
5 t = 0 et t = 7 h à 15 et 38°C ; le pouvoir moussant est d'autant plus grand que la hauteur de mousse est importante.

A 15°C, 100 % des compositions 3A et 3B sont sous forme de mousse. Après 7 h, il reste 70 % de
10 mousse dans les deux cas.

A 38°C, 100 % des compositions 3A et 3B sont sous forme de mousse. Après 7 h, il reste 100 % de mousse pour la formule 3A et seulement 50 % pour la formule 3B.

15 L'introduction du Polymère 2 à une faible concentration ($C_p = 1\%$) dans une formule moussante contenant 3 % de tensioactif alkyl polyglucoside permet d'améliorer la stabilité de la mousse au-delà de la température de gélification du Polymère 2 (27°C pour
20 une concentration dans l'eau égale à 1 %). La stabilité de la mousse est meilleure à 38 qu'à 15°C, ce comportement pouvant être corrélé aux propriétés de gélification par chauffage du Polymère 2.

25 Mesures de la viscosité

Les mesures rhéologiques ont été réalisées à l'aide d'un rhéomètre Haake RS150 équipé d'une géométrie cône/plan (35 mm, 2°) et d'un bain
30 thermostaté afin de contrôler la température entre 5 et 80°C. Les mesures ont été effectuées dans le mode

écoulement, à une vitesse de cisaillement imposée égale à 10 s^{-1} , en faisant varier la température de 20 à 40°C à la vitesse de 0,5°C/min..

La figure suivante (figure 2) présente l'évolution de la viscosité de 20 à 45°C d'une solution aqueuse contenant le tensioactif (3 % en poids) et le Polymère 2 (1 % en poids).

Effet thermogélifiant à partir de 25°C :

- à 20°C : 0,13 Pa.s.
- à 38°C : 0,63 Pa.s.

Exemple 4

Dans cet exemple, on prépare une composition cosmétique moussante fluide, qui gélifie à l'application.

Cette composition est la suivante (% en poids).

20	Glycérine	5 %
	Polymère 1	3 %
	C ₁₀₋₁₄ polyglucoside (Oramix NS 10 de Seppic)	5 %
	Conservateur	0,4 %
	Ethylène diamine tétraacétate de sodium	0,2 %
25	Eau déminéralisée	86,4 %

Mode de préparation

Cette composition moussante est obtenue par dissolution du polymère 1 sous forme de poudre dans l'eau déminéralisée sous agitation à la température

ambiante pendant 3 h ; les autres constituants sont alors introduits dans cette solution et l'agitation est maintenue pendant 30 min..

5 La formule obtenue est une composition moussante fluide à la température ambiante et qui gélifie à l'application sur la peau ; ce changement de texture est agréable et facilite l'application.

REFERENCES

- [1] D. HOURDET et al., Polymer, 1994, vol. 35, n° 12,
pages 2 624-2 630.
- 5
- [2] F. L'ALLORET et al., Coll. Polym. Sci., 1995,
vol. 273, n° 12, pages 1 163-1 173.
- [3] F. L'ALLORET, Revue de l'Institut Français du
10 Pétrole, 1997, vol. 52, n° 2, pages 117-128.
- [4] EP-A-0 583 814.
- [5] EP-A-0 629 649.
- 15
- [6] WO-A-95 24430.
- [7] US-A-5 939 485.
- [8] WO-A-97 00275.
- 20
- [9] WO-A-98 48768.
- [10] WO-A-00 35961.
- 25
- [11] Articles de TAYLOR et al., Journal of Polymer
Science, part A : Polymer Chemistry, 1975, 13,
2 551.
- [12] J. BAILEY et al., Journal of Applied Polymer
30 Science, 1959, 1,56.

[13] HESKINS et al., Journal of Macromolecular Science,
Chemistry A2, 1968, 1 441.

5 [14] EP-A-0 566 438.

[15] FR-A-2 739 556.

REVENDEICATIONS

1. Composition moussante thermogélifiante
comprenant une phase aqueuse, ladite phase aqueuse
5 comprenant un polymère comprenant des unités
hydrosolubles et des unités présentant dans l'eau une
température inférieure critique de démixtion LCST, la
température de démixtion par chauffage en solution
aqueuse desdites unités à LCST étant de 5 à 40°C pour
10 une concentration massique dans l'eau de 1 % desdites
unités, et la concentration dudit polymère dans ladite
composition étant telle que sa température de
gélification soit dans la plage de 5 à 40°C.

2. Composition selon la revendication 1,
15 dans laquelle la température de démixtion par chauffage
en solution aqueuse des unités à LCST du polymère est
de 10 à 35°C pour une concentration massique dans l'eau
de 1 % desdites unités.


3. Composition selon la revendication 2,
20 dans laquelle la concentration du polymère dans la
composition est telle que sa température de
gélification soit dans la plage de 10 à 35°C.

4. Composition selon la revendication 1,
dans laquelle le polymère se présente sous la forme
25 d'un polymère séquencé (ou blocs) comprenant des
séquences constituées d'unités hydrosolubles alternées
avec des séquences constituées d'unités à LCST, ou sous
la forme d'un polymère greffé dont le squelette est
formé d'unités hydrosolubles ledit squelette étant
30 porteur de greffons constitués d'unités à LCST, lesdits
polymères pouvant être partiellement réticulés.

5. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les unités hydrosolubles sont, en totalité ou en partie, susceptibles d'être obtenues par polymérisation, ou par
5 polycondensation ou encore sont constituées, en totalité ou en partie, par des polymères naturels ou naturels modifiés.

6. Composition moussante selon la revendication 5, dans laquelle les unités hydrosolubles
10 sont, en totalité ou en partie, susceptibles d'être obtenues par polymérisation, notamment radicalaire, d'au moins un monomère choisi parmi les monomères suivants :

- l'acide (méth)acrylique ;
- 15 - les monomères vinyliques de formule (I) suivante :



20 dans laquelle :

- R est choisi parmi H, -CH₃, -C₂H₅ ou -C₃H₇, et
- X est choisi parmi :
- les oxydes d'alkyle de type -OR' où R'
- 25 est un radical hydrocarboné, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, ayant de 1 à 6 atomes de carbone, éventuellement substitué par au moins un atome d'halogène (iode, brome, chlore, fluor); un groupement sulfonique (-SO₃⁻), sulfate (-SO₄⁻), phosphate (-PO₄H₂) ;

- hydroxy (-OH) ; amine primaire (-NH₂) ; amine
secondaire (-NHR₁), tertiaire (-NR₁R₂) ou quaternaire
(-N⁺R₁R₂R₃) avec R₁, R₂ et R₃ étant, indépendamment l'un
de l'autre, un radical hydrocarboné, linéaire ou
5 ramifié, saturé ou insaturé ayant 1 à 6 atomes de
carbone, sous réserve que la somme des atomes de
carbone de R' + R₁ + R₂ + R₃ ne dépasse pas 7 ; et
- les groupements -NH₂, -NHR₄ et -NR₄R₅ dans
lesquels R₄ et R₅ sont indépendamment l'un de l'autre
10 des radicaux hydrocarbonés, linéaires ou ramifiés,
saturés ou insaturés ayant 1 à 6 atomes de carbone,
sous réserve que le nombre total d'atomes de carbone de
R₄ + R₅ ne dépasse pas 7, lesdits R₄ et R₅ étant
éventuellement substitués par un atome d'halogène
15 (iode, brome, chlore, fluor) ; un groupement hydroxy
(-OH) ; sulfonique (-SO₃⁻) ; sulfate (-SO₄⁻) ; phosphate
(-PO₄H₂) ; amine primaire (-NH₂) ; amine secondaire
(NHR₁), tertiaire (-NR₁R₂) et/ou quaternaire (-N⁺R₁R₂R₃)
avec R₁, R₂ et R₃ étant, indépendamment l'un de l'autre,
20 un radical hydrocarboné, linéaire ou ramifié, saturé ou
insaturé ayant 1 à 6 atomes de carbone, sous réserve
que la somme des atomes de carbone de
R₄ + R₅ + R₁ + R₂ + R₃ ne dépasse pas 7 ;
 - l'anhydride maléique ;
 - 25 - l'acide itaconique ;
 - l'alcool vinylique de formule CH₂=CHOH ;
 - l'acétate de vinyle de formule
CH₂=CH-OCOCH₃ ;
 - les N-vinyllactames tels que la
30 N-vinylpyrrolidone, la N-vinylcaprolactame et la
N-butyrolactame ;

- les vinyléthers de formule $\text{CH}_2=\text{CHOR}_6$ dans laquelle R_6 est un radical hydrocarboné, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, ayant de 1 à 6 atomes de carbone ;

5 - les dérivés hydrosolubles du styrène, notamment le styrène sulfonate ;

- le chlorure de diméthyldiallyl ammonium ;

et

- la vinylacétamide.

10 7. Composition moussante selon la revendication 5, dans laquelle les unités hydrosolubles du polymère sont constituées en totalité ou en partie par des polycondensats ou par des polymères naturels ou naturels modifiés choisis parmi un ou plusieurs des
15 composants suivants :

- les polyuréthannes hydrosolubles ;

- la gomme de xanthane ;

- les alginates et leurs dérivés tels que l'alginate de propylèneglycol ;

20 - les dérivés de cellulose et notamment la carboxyméthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose et l'hydroxyéthylcellulose quaternisée ;

- les galactomannanes et leurs dérivés tels

25 que la gomme Konjac, la gomme de guar, l'hydroxypropylguar, l'hydroxypropylguar modifié par des groupements méthylcarboxylate de sodium, et le chlorure de guar hydroxypropyl triméthyl ammonium ; et

- la polyéthylène-imine.

30 8. Composition moussante selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, dans laquelle les

unités hydrosolubles du polymère ont une masse molaire allant de 1 000 g/mole à 5 000 000 g/mole lorsqu'elles constituent le squelette hydrosoluble d'un polymère greffé, ou une masse molaire allant de 500 g/mole à 100 000 g/mole lorsqu'elles constituent un bloc d'un polymère multiblocs.

9. Composition moussante selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans laquelle les unités à LCST du polymère sont constituées d'un ou plusieurs polymères choisis parmi les polymères suivants :

- les polyéthers tels que le polyoxyde d'éthylène (POE), le polyoxyde de propylène (POP), et les copolymères statistiques d'oxyde d'éthylène (OE) et d'oxyde de propylène (OP) ;

- les polyvinylméthyléthers ;

- les dérivés polymériques et copolymériques N-substitués de l'acrylamide ayant une LCST ; et

- le polyvinylcaprolactame et les copolymères de vinyl caprolactame.

10. Composition moussante selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans laquelle les unités à LCST du polymère sont constituées de polyoxyde de propylène (POP)_n où n est un nombre entier de 10 à 50, ou de copolymères statistiques d'oxyde d'éthylène (OE) et d'oxyde de propylène (OP), représentés par la formule :

(OE)_m (OP)_n

dans laquelle m est un nombre entier allant de 1 à 40, de préférence de 2 à 20, et n est un nombre entier allant de 10 à 60, de préférence de 20 à 50.

11. Composition moussante selon la
5 revendication 10, dans laquelle la masse molaire des unités à LCST du polymère est de 500 à 5 300 g/mole, de préférence de 1 500 à 4 000 g/mole.

12. Composition moussante selon l'une
10 quelconque des revendications 1 à 9, dans laquelle les unités à LCST du polymère sont constituées par un polymère choisi parmi le poly N-isopropylacrylamide, le poly N-éthyl acrylamide et les copolymères de N-isopropylacrylamide ou de N-éthylacrylamide et d'un
15 monomère vinylique choisi parmi les monomères ayant la formule (I) donnée dans la revendication 6, l'anhydride maléique, l'acide itaconique, la vinylpyrrolidone, le styrène et ses dérivés, le chlorure de diméthyldiallyl ammonium, la vinylacétamide, l'alcool vinylique, l'acétate de vinyle, les vinyléthers et les dérivés de
20 l'acétate de vinyle.

13. Composition moussante selon la revendication 12, dans laquelle la masse molaire des unités à LCST du polymère est de 1 000 g/mole à 500 000 g/mole, de préférence de 2 000 à 50 000 g/mole.

14. Composition moussante selon l'une
25 quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel les unités à LCST du polymère sont constituées par un polyvinylcaprolactame ou un copolymère de vinylcaprolactame et d'un monomère vinylique choisi
30 parmi les monomères répondant à la formule (I) donnée dans la revendication 6, l'anhydride maléique, l'acide

itaconique, la vinylpyrrolidone, le styrène et ses dérivés, le chlorure de diméthyldiallyl ammonium, la vinylacétamide, l'alcool vinylique, l'acétate de vinyle, les vinyléthers et les dérivés de l'acétate de vinyle.

15 15. Composition moussante selon la revendication 14, dans lequel la masse molaire des unités à LCST est de 1 000 à 500 000 g/mole, de préférence de 2 000 à 50 000 g/mole.

10 16. Composition moussante selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, dans laquelle la proportion massique des unités à LCST du polymère est de 5 à 70 %, de préférence de 20 à 65 % et mieux encore de 30 à 60 %, par rapport au polymère.

15 17. Composition moussante selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, dans laquelle la concentration massique en polymère de la phase aqueuse est de 0,1 à 20 %.

20 18. Composition moussante selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, dans laquelle la phase aqueuse comprend, en outre, éventuellement un tensioactif moussant.

25 19. Composition moussante selon la revendication 18, dans laquelle ledit tensioactif moussant est non ionique.

30 20. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, dans laquelle la phase aqueuse est constituée par un milieu physiologiquement acceptable permettant une application topique et notamment cosmétique.

21. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle constitue un gel douche, un nettoyant pour le visage, un produit démaquillant, un shampooing, une mousse ou un gel à raser.

22. Mousse susceptible d'être obtenue à partir de la composition moussante selon l'une quelconque des revendications 1 à 21, formée d'une dispersion de bulles de gaz dans la phase aqueuse continue.

23. Utilisation du polymère tel que décrit dans la revendication 1, pour stabiliser une mousse à une température supérieure à sa température de gélification.

24. Utilisation cosmétique d'une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 21, pour le nettoyage et/ou le démaquillage de la peau, du cuir chevelu, des ongles, des cils, des sourcils, des yeux, des muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des cheveux.

25. Procédé cosmétique de nettoyage et/ou de démaquillage des matières kératiniques (peau, cuir chevelu, ongles, cils, sourcils, yeux, muqueuses, semi-muqueuses et/ou cheveux), caractérisé par le fait qu'on applique la composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 21, sur les matières kératiniques, en présence d'eau, et qu'on élimine la mousse formée et les résidus de salissure par rinçage à l'eau.

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
18 juillet 2002 (18.07.2002)

(10) Numéro de publication internationale
WO 02/055608 A3

PCT

(51) Classification internationale des brevets⁷ : **C08J 9/00**,
C08G 81/02, C08L 101/14, A61K 7/00

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR02/00123

(22) Date de dépôt international :
14 janvier 2002 (14.01.2002)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
01/00485 15 janvier 2001 (15.01.2001) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
L'OREAL [FR/FR]; Société Anonyme, 14 rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : **L'AL-
LORET, Florence** [FR/FR]; 43 rue Boussingault,
F-75013 PARIS (FR).

(74) Mandataire : **POULIN, Gérard**; c/o BREVALEX, 3, rue
du Docteur Lancereaux, F-75008 PARIS (FR).

(81) États désignés (*national*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,
SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN,
YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (*régional*) : brevet ARIPO (GH, GM, KE,
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet
européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ,
CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

(88) Date de publication du rapport de recherche
internationale: 20 février 2003

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Title: HEAT-GELLING FOAMING COMPOSITION AND RESULTING FOAM

(54) Titre : COMPOSITION MOUSSANTE THERMOGELIFIANTE ET MOUSSE OBTENUE

(57) Abstract: The invention concerns a heat-gelling foaming composition comprising essentially an aqueous phase, said aqueous phase including water-soluble units and units having in water a lower critical solution temperature LCST, the solution temperature by heating in aqueous solution of said units at LCST ranging between 5 and 40 °C, for a mass concentration in water of 1 % of said units, and concentration of said polymer in said composition being such that the setting temperature ranges between 5 and 40 °C. The invention also concerns the foam obtained from said foaming composition. The inventive compositions are compositions essentially for topical use and in particular cosmetic or dermatological, for example for make-up removal.

(57) Abrégé : Composition moussante thermogélifiante comprenant essentiellement une phase aqueuse, ladite phase aqueuse comprenant un polymère comprenant des unités hydrosolubles et des unités présentant dans l'eau une température inférieure critique de démixtion LCST, la température de démixtion par chauffage en solution aqueuse desdites unités à LCST étant de 5 à 40°C, pour une concentration massique dans l'eau de 1 % desdites unités, et la concentration dudit polymère dans ladite composition étant telle que la température de gélification soit dans la plage de 5 à 40°C. Mousse obtenue à partir de ladite composition moussante. Les compositions selon l'invention sont essentiellement des compositions pour une application topique et notamment cosmétique ou dermatologique, par exemple de démaquillage.

WO 02/055608 A3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 02/00123

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C08J9/00 C08G81/02 C08L101/14 A61K7/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C08G C08J A61K C08L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 98 50005 A (MEDLOGIC GLOBAL CORP) 12 November 1998 (1998-11-12) claims 1-3,10,15-17,20 page 5, line 15 - line 22	1-6, 9-11,13, 15-25
X	WO 98 51694 A (PURDUE RESEARCH FOUNDATION) 19 November 1998 (1998-11-19) claims 1,7,13	1,4,5
A	WO 97 05185 A (FOCAL INC) 13 February 1997 (1997-02-13) claims 1,9,16,17 --- -/--	1

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

4 July 2002

Date of mailing of the international search report

16/07/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Niaounakis, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 02/00123

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 98 48768 A (MENDUM THOMAS H E ; KEARNEY MARIE (US); AHEARN PETER M (US); BROMBE) 5 November 1998 (1998-11-05) cited in the application claims 1,2 -----	1
A	WO 00 35961 A (RHODIA) 22 June 2000 (2000-06-22) cited in the application claims 1-3,5-9,13 page 22, line 3 -page 23, line 4 -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 02/00123

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9850005	A	12-11-1998	AU	7472398 A	27-11-1998
			EP	1011609 A1	28-06-2000
			WO	9850005 A1	12-11-1998
WO 9851694	A	19-11-1998	US	6018033 A	25-01-2000
			AU	7478498 A	08-12-1998
			WO	9851694 A2	19-11-1998
WO 9705185	A	13-02-1997	CA	2228118 A1	13-02-1997
			EP	0842209 A2	20-05-1998
			JP	11510837 T	21-09-1999
			WO	9705185 A2	13-02-1997
			US	6201065 B1	13-03-2001
			US	6410645 B1	25-06-2002
WO 9848768	A	05-11-1998	AU	7174998 A	24-11-1998
			CA	2259464 A1	05-11-1998
			EP	0927019 A1	07-07-1999
			WO	9848768 A1	05-11-1998
WO 0035961	A	22-06-2000	AU	2047700 A	03-07-2000
			EP	1141032 A1	10-10-2001
			NO	20012923 A	13-08-2001
			WO	0035961 A1	22-06-2000

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem Internationale No

PCT/FR 02/00123

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 7 C08J9/00 C08G81/02 C08L101/14 A61K7/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 C08G C08J A61K C08L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	WO 98 50005 A (MEDLOGIC GLOBAL CORP) 12 novembre 1998 (1998-11-12) revendications 1-3,10,15-17,20 page 5, ligne 15 - ligne 22 ---	1-6, 9-11,13, 15-25
X	WO 98 51694 A (PURDUE RESEARCH FOUNDATION) 19 novembre 1998 (1998-11-19) revendications 1,7,13 ---	1,4,5
A	WO 97 05185 A (FOCAL INC) 13 février 1997 (1997-02-13) revendications 1,9,16,17 ---	1
	--- -/--	

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

Z document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

4 juillet 2002

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

16/07/2002

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Niaounakis, M

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Derr Internationale No

PCT/FR 02/00123

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	WO 98 48768 A (MENDUM THOMAS H E ; KEARNEY MARIE (US); AHEARN PETER M (US); BROMBE) 5 novembre 1998 (1998-11-05) cité dans la demande revendications 1,2 -----	1
A	WO 00 35961 A (RHODIA) 22 juin 2000 (2000-06-22) cité dans la demande revendications 1-3,5-9,13 page 22, ligne 3 -page 23, ligne 4 -----	1

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem/ nternationale No
PCT/FR 02/00123

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9850005	A	12-11-1998	AU 7472398 A EP 1011609 A1 WO 9850005 A1	27-11-1998 28-06-2000 12-11-1998
WO 9851694	A	19-11-1998	US 6018033 A AU 7478498 A WO 9851694 A2	25-01-2000 08-12-1998 19-11-1998
WO 9705185	A	13-02-1997	CA 2228118 A1 EP 0842209 A2 JP 11510837 T WO 9705185 A2 US 6201065 B1 US 6410645 B1	13-02-1997 20-05-1998 21-09-1999 13-02-1997 13-03-2001 25-06-2002
WO 9848768	A	05-11-1998	AU 7174998 A CA 2259464 A1 EP 0927019 A1 WO 9848768 A1	24-11-1998 05-11-1998 07-07-1999 05-11-1998
WO 0035961	A	22-06-2000	AU 2047700 A EP 1141032 A1 NO 20012923 A WO 0035961 A1	03-07-2000 10-10-2001 13-08-2001 22-06-2000

